

Клей 1-К силановый для модульных ПВХ-покрытий GOLDBASTIK 81 SPC PRO



7,5 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- для всех типов оснований;
- готов к работе без перемешивания;
- эластичный, влагостойкий;
- безусадочный;
- прочный на сдвиг;
- клеевые рифы не расплываются;
- легко очищается с поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: терминируемый преполимер силана, минеральные наполнители, добавки. Расход: около 800-1000 г/м² (шпатель В3/В5), около 1000-1200 г/м² (шпатель В11)

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для приклеивания на бетонные, гипсовые и ангидридные стяжки, любые деревянные основания (фанера, ДВП, ДСП, OSB) и другие. Подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, кухнях, балконах, открытых террасах, бассейнах. Также подходит для приклеивания ПВХ (LVT) плитки,

кварцвиниловых покрытий, WPC, EPC. Для впитывающих и невпитывающих влагу оснований внутри помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для приклеивания на бетонные, гипсовые и ангидридные стяжки, любые деревянные основания (фанера, ДВП, ДСП, OSB) и другие. Подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, кухнях, балконах, открытых террасах, бассейнах. Также подходит для приклеивания ПВХ (LVT) плитки, кварцвиниловых покрытий, WPC, EPC. Для впитывающих и невпитывающих влагу оснований внутри помещений.

Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30



natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30



oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88



info@goldbastik.com

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности не ниже +15°C и относительной влажности воздуха ниже 75%. Основание должно быть подготовленным – прочным, ровным, сухим с допустимой влажностью не более 4%, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. Основание не должно быть подвержено риску капиллярного подъема влаги. При укладке SPC покрытий необходимо соблюдать требования производителей покрытий. Для улучшения адгезии с основанием рекомендуем использовать грунтовку 1-К полиуретановую GOLDBASTIK BP 77.

Нанесение: перед использованием довести клей до комнатной температуры. Клей отверждается в результате химической реакции с влагой воздуха. Повышение температуры и влажности приводит к ускорению процесса отверждения. Оптимальная температура для работы — от +15 °С до +25 °С, влажность воздуха ниже 75%. Клей поставляется в герметичном пакете в готовом к применению виде. После вскрытия пакета клей желательно использовать полностью. В случае использования клея из ранее открытого пакета сначала удалите пленку, образовавшуюся на поверхности клея. Нанести клей зубчатым шпателем и ровным слоем на участок основания (стену или пол), на который можно уложить покрытие SPC за 30-40 минут. Элементы покрытия уложить на «сырой» клеевой слой и прижать его к основанию путем прикатывания или приглаживания. Убедиться, что клей «смочил» нижнюю поверхность покрытия полностью. Окончательное отверждение происходит через 48-72 ч.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +30 °С в заводской невскрытой упаковке. Допускается транспортное замораживание до -40 °С (не более 5 циклов), которое не влияет на свойства продукта, в этом случае перед использованием выдержать 2-3 дня в теплом помещении. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза следует немедленно обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Продукция изготовлена на предприятии, система управления качеством которого сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001:2015

ПРИМЕЧАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Продукция изготовлена на предприятии, система управления качеством которого сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001:2015. Изготовлено в Республике Беларусь. Адрес производства: г. Минск, пер. Промышленный, 9/4.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLDBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.com.