

Alpina EXPERT Fungistop Grund (Альпина ЭКСПЕРТ Фунгистоп Грунт)

Концентрат противогрибковой грунтовки глубокого проникновения 1:3

Для всех видов отделочных работ внутри и снаружи
Защищает от грибка, плесени и водорослей
Хорошо укрепляет, обеспыливает и улучшает сцепление
Снижает водопоглощение, усиливает защиту против влаги



прозрачная

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Размеры упаковки:

5л, 2,5л, 1л

Назначение:

Акриловая водно-дисперсионная проникающая и укрепляющая грунтовка-концентрат для наружных и внутренних работ со специальными защитными биоцидными добавками против поражения поверхности плесневыми грибами и водорослями. Применяется для нанесения на пористые, сильно и неравномерно впитывающие, а также имеющие легкую осыпь поверхности минеральной и полимерной штукатурки, шпатлевки, бетона, стяжки, кирпичной кладки и и. т. п. впитывающие основания. Обладает высокой проникающей способностью, хорошо укрепляет, обеспыливает и улучшает межслойное сцепление различных защитно-отделочных водно-дисперсионными покрытиями, клеевых, штукатурных и шпаклевочных составов. Не содержит растворителей, быстро высыхает, уменьшает расход жидких отделочных материалов, удлинит время "мокрой" работы с водоразбавляемыми отделочными материалами. Оптимальна для применения в помещениях с повышенной влажностью, неотопляемых зданиях и пр. поверхностях, подверженных рискам

Свойства:

- Водоразбавляемая, стандартно разводится с водой 1:3;
- Защищает обработанные поверхности от поражений грибком и водорослями;
- Улучшает адгезию, усиливает межслойное сцепление отделочных покрытий
- С высокой проникающей и укрепляющей способностью;
- Снижает и выравнивает впитывающую способность обрабатываемых оснований, усиливает их защиту против разрушающего действия влаги;
- Сохраняет высокую паропроницаемость обрабатываемых поверхностей;
- Уменьшает расход жидких отделочных материалов;
- Универсально пригодна для штукатурных, малярных, обоевых, облицовочных и прочих подобных отделочных работ.

Подходящие типы оснований:

Бетон, каменная и кирпичная кладка, стяжка, цементная, цементно-известковая, гипсовая штукатурка и шпатлевка, дисперсионные шпатлевочные покрытия, старые впитывающие минеральные окрасочные покрытия и т.п. поверхности. Основания должны быть прочными, чистыми, сухими, с несущей способностью и без разделяющих веществ.

Цветовые тона/ Колеровка:

прозрачная после высыхания на подложке
продукт не подлежит колеровке

Степень глянца:

шелковисто-матовая, необходимо избегать образования глянцевого слоя (блестящей поверхности) при грунтовании.

Способ нанесения/ Инструмент:

Применяется только в разбавленном виде! Перед использованием концентрат следует развести водой согласно инструкции.

Грунтовка пригодна к нанесению малярными валиками, кистями и безвоздушным напылением. Грунтовочный концентрат наносить методом «мокрым по мокрому» в 1-2 слоя, до полного насыщения обрабатываемой поверхности (появление капельной влаги на поверхности). Грунтовка не должна образовывать блестящих пленок. Избыточный мокрый материал, который не впитывается в поверхность, следует своевременно удалить либо перераспределять малярным инструментом на необработанные участки поверхности. Лучшее укрепление достигается при нанесении кистями обильным слоем с втиранием в поверхность. При безвоздушном напылении требуется своевременная обкатка мокрой поверхности сухими валиками для удаления невпитавшегося материала.

Время высыхания/ Температура применения:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхностный слой высыхает прим. через 2 часа; через 5 часов можно окрашивать. При более низких температурах и более высокой относительной влажности время может увеличиться. Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C.

Расход:

1 литр концентрата хватает приблизительно на 25-30 м² (33-40 мл/м² неразбавленного концентрата) на один слой на гладкой поверхности в зависимости от впитывающей способности подложки (см. главу Разбавление / Приготовление грунтовки) и цели применения. На шероховатых, пористых и неровных поверхностях расход соответственно увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Разбавление/ Приготовление грунтовки:

Перед использованием концентрат тщательно перемешать, разбавить чистой водой и снова тщательно перемешать. **Соблюдать следующие пропорции разбавления:**

- Нормально и слабо впитывающие основания: 1 часть концентрата + 3 части воды;
- Сильно впитывающие, пористые основания: 1 часть концентрата + 4 части воды;
- Обеспыливание слабо впитывающих оснований: 1 часть концентрата + 5 частей воды.
- Усиленное укрепление: 1 часть концентрата + 2 части воды.

Состав:

Дисперсия акрилового сополимера, вода, модифицирующие аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/н) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 7 г/л ЛОС.

Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка основания:

Мох, водоросли, отслаивающиеся участки поверхности и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019, при устройстве систем утепления ETICS (ЛШСУ) руководствоваться СП 1.03.03-2022.

Цементные, цементно-известковые штукатурки:

Новые цементные и цементно-известковые штукатурки рекомендуется не обрабатывать 2-4 недели в зависимости от температуры, влажности окружающего воздуха и толщины слоя новой штукатурки. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Перед грунтованием разбавить концентрат 1:3. Крупнопористые, нормально и слабо впитывающие штукатурки грунтовать 1 раз. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки грунтовать 2 раза (мокрое по мокрому) до насыщения (появление капельной влаги на поверхности).

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с мелящей поверхностью очистить механическим способом или напорными струями воды. Грунтовать нормально и сильно впитывающую поверхность Alpina EXPERT Tiefgrund-Konzentrat, разбавленной согласно инструкции 1:3 с водой. На слабо впитывающие, гладкие и чистые основания допускается нанесение в качестве грунтовочного покрытия вместо проникающей грунтовки краски типа Alpina EXPERT Fassadenweiss, разбавленной водой до 10% объема.

Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Нанести Alpina EXPERT Fungistop Grund разбавленной 1 часть концентрата + 3 части воды.

Помещения с высокой влажностью и основания с опасностью поражения плесенью, грибом (при внутренних работах) :

Для грунтования подложки необходимо использовать грунтовку Alpina EXPERT Fungistop Grund.

Гипсовые штукатурки и шпатлевки:

грунтовать материалом Alpina EXPERT Fungistop Grund разбавленной 1 часть концентрата + 3 части воды.

Покрyтия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina EXPERT Fungistop Grund, разбавленной согласно инструкции в зависимости от впитывающей способности основания.

Поверхности с высолами:

Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунтовочный слой разбавленной грунтовкой Alpina EXPERT Tiefgrund-Konzentrat 1:3. При нанесении покрытий на поверхности с высоллами длительная адгезия не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) при внутренних работах зашпатлевать Alpina EXPERT Feinspachtel Finish (только для внутренних работ). Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Fungistop Grund разбавленной 1 часть концентрата + 3 части воды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности / Очистка инструмента:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. Не наносить грунтовку распылением! При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избежать вдыхания паров и аэрозоля.

Очистка инструментов: сразу после использования вымыть водой с мылом.

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.

Гарантийный срок хранения: в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Утилизация отходов:

утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 577 по состоянию на сентябрь 2025

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу. Актуальная техническая информация доступна на сайте www.alpina-farben.by