




## Alpina EXPERT Fakturfarbe (Альпина ЭКСПЕРТ Фактурfarbe)

### Фактурная краска для наружных и внутренних работ

Декоративное и защитное фактурное покрытие для многообразного нанесения валиками, кистями, шпателями и напылением сжатым воздухом.



ColorMix

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

#### Размеры упаковки:

База 1: 16 кг

#### Назначение:

Фактурное окрасочное покрытие (пластичная масса) для создания рельефных толстослойных и тонкослойных фасадных и интерьерных защитно-декоративных покрытий. Не требует тщательной шпатлевочной подготовки, применяется для оптического выравнивания грубо либо неравномерно нанесенной штукатурки. Может разнообразно структурироваться шпателями, кистями и валиками для создания защитно-декоративных окрасочных покрытий с многообразными декоративными структурами поверхности. За счет высокой механической стойкости может использоваться для внутренних зон с повышенными нагрузками на стены типа лестничных клеток и коридоров многоэтажных жилых домов и общественных зданий.

#### Свойства:

- Для нанесения шпателями, валиками и механизированным напылением;
- Может разнообразно структурироваться для получения индивидуальных декоративных покрытий;
- Для отделки грубых поверхностей без тщательного выравнивания: скрывает умеренные неровности и оптические изъяны
- С повышенной стойкостью к механическим повреждениям и мытью;
- Дышащее покрытие с хорошей паропроницаемостью;
- С низкой водопроницаемостью класса W3 (низкая) СТБ EN 1062-1;
- Класс размера зерна S3 СТБ EN 1062-1 (макс. размер зерна ок. 0,5 мм)
- Экологически безопасная, без вредных добавок и неприятного запаха.

#### Подходящие типы оснований:

известково-цементные штукатурки, бетон, силикатный и облицовочный кирпич, старые матовые дисперсионные краски и дисперсионные штукатурки, армированные и штукатурные основания систем утепления ETICS (ЛШСУ). Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии.

#### Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая

База 1 применяется как белая краска или заколерованная машинным способом в системе Alpina ColorMix, а также вручную совместимыми неорганическими пигментами в различные светлые и средне насыщенные цветовые оттенки. Для получения очень насыщенных и темных оттенков необходимо использовать дополнительные окрасочные покрытия Alpina EXPERT на основе баз 3 либо декоративные лазури и тонкослойные шпатлевочные массы, заколерованные в насыщенные и темные цветовые оттенки. Перед нанесением убедитесь в соответствии краски требуемому цвету. Избегайте применения краски в одинаковых цветах из разных партий на одновременно просматриваемых плоскостях либо разделяйте ее применение на разные слои. Длительная стойкость цвета обеспечивается только при колеровке неорганическими пигментами в соответствии с ТКП 45-6.07-278-2013.

#### Степень глянца:

Класс блеска покрытия: G<sub>3</sub> матовое согласно СТБ EN 1062 (EN ISO 2813)

#### Способ нанесения/ Инструмент:

Перед использованием краску тщательно перемешать. Если продукт заколерован - пробным нанесением убедиться в соответствии колерованной краски требуемому цвету. Нанести краску в 1-2 слоя в зависимости от выбранной декоративной техники. Краска наносится кистью, валиком, шпателями либо картушным пистолетом для нанесения ЛКМ сжатым воздухом. Нанесение краскопультом (безвоздушное): диаметр сопла 6-8 мм, давление от 2-3 МПа. При необходимости дополнительной обработки покрытия шпателями с целью его заглаживания необходимо выждать перерыв 10-60 мин. в зависимости от условий сушки и толщины слоя краски. Во избежание заметных стыков окрашивайте поверхность методом "сырое по сырому".

#### Время высыхания / Температура применения:

Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C.

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 6-8 часов; через 12 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится.

#### Расход:

**16 кг хватает приблизительно на 25м<sup>2</sup> (ок. 650 гр/м<sup>2</sup> при нанесении валиком для шпатлевки)** на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых, неровных поверхностях расход увеличивается. Точный расход определяется пробным нанесением.

#### Структура покрытия / Разбавление:

##### Грунтовочное покрытие:

- впитывающие и пористые основания обработать проникающей грунтовкой Alpina EXPERT Tiefgrund-Konzentrat либо EinlassGrund.  
- слабо впитывающие основания и/или основания загрунтованные проникающими грунтовками дополнительно обработать пигментированной грунтовкой с кварцевым песком Caparol Putzgrund 610 Pro, заколерованной в цвет финишного покрытия либо в контрастный цветовой тон в зависимости от декоративной техники нанесения.

##### Финишное покрытие:

Alpina EXPERT Fakturfarbe разбавленной при необходимости

##### Состав:

дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/с) не должна превышать 40 г/л. Данный продукт содержит менее 15 г/л ЛОС.



## Alpina EXPERT Fakturfarbe

## ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

**Подготовка подложки:**

Мох, водоросли, отслаивающиеся участки поверхности и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019, при устройстве систем утепления ETICS (ЛШСУ) руководствоваться СП 1.03.03-2022.

**Известково-цементные штукатурки:**

Новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 2-4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund два раза (мокрое по мокрому). Для грунтования можно также использовать концентрат грунтовки Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat.

**Бетон:**

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить механическим способом или напорными струями воды. На слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести грунтовочное покрытие пигментированной грунтовкой с кварцевым песком Caparol Putzgrund 610 Pro. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat с последующей дополнительной грунтовочной обработкой Caparol Putzgrund 610 Pro.

**Керамическая или облицовочная кладка:**

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat с последующей дополнительной грунтовочной обработкой Caparol Putzgrund 610 Pro.

**Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:**

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматировать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие пигментированной грунтовкой с кварцевым песком Caparol Putzgrund 610 Pro.

**Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:**

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat. Выполнить дополнительную грунтовку поверхности Caparol Putzgrund 610 Pro.

**Поверхности с высоломи и биопоражениями:**

Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунтовочный слой Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat при наличии впитывающей способности основания. При нанесении покрытий на поверхности с высоломи длительная адгезия не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию под окрасочным слоем. Плесень и мох удалить механически, водой под давлением либо опаливанием с учетом соблюдения техники безопасности. Загрунтовать очищенную поверхность биоцидным грунтовочным составом Alpina EXPERT FungiStop Grund. Выполнить дополнительную грунтовку поверхности Caparol Putzgrund 610 Pro.

**Подложки с дефектами:**

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать фасадными шпатлевками. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat. Выполнить дополнительную грунтовку поверхности Caparol Putzgrund 610 Pro.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Меры предосторожности / Очистка инструмента:**

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Очистка инструментов: сразу после использования вымыть водой с мылом.

**Хранение:** хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.

**Гарантийный срок хранения:** в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

**Утилизация отходов:**

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

**Техническая информация № 578 по состоянию на октябрь 2025**

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу. Актуальная техническая информация доступна на сайте [www.alpina-farben.by](http://www.alpina-farben.by)