

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ И СТЕКЛОХОЛСТА

- Высокая клеевая сила;
- Большой выход клея с упаковки;
- Прозрачный после нанесения;
- Антигрибковый эффект;

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для поклейки всех типов стеклообоев, флизелиновых обоев, в том числе и под окрашивание. Для поклейки виниловых обоев на флизелиновой основе любой плотности. Для ручного нанесения: валиком или кистью-макловицей. Для сухих и влажных помещений.



ИНСТРУКЦИЯ

Подготовка основания

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими. Удалите старые настенные покрытия или побелку при помощи средства для снятия обоев. Сильно впитывающие поверхности загрунтуйте обойным клеем.

Приготовление клея

Затворите пачку клея полностью в чистой холодной воде. Вода должна быть прозрачной, не иметь осадка, взвеси, следов ржавчины, остатков клея, грунтовки, краски и т.д. Пропорции разведения соблюдайте, исходя из типа используемого покрытия и выполняемой задачи.

При ручном разведении: быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем, продолжая перемешивать, медленно всыпьте содержимое пачки по краю емкости.

При размешивании миксером/насадкой на дрель: не используйте высокие обороты, клей высыпайте в центр емкости.

Подождите 10 минут, затем перемешайте еще раз – клей готов. После приготовления не добавляйте в полученную клеевую дисперсию воду или сухой клей.

Приклеивание обоев

Во время проведения работ форточки и двери должны быть плотно закрыты, окна затенены. Равномерно нанесите клей на основание. Рекомендованный слой клея согласно СП 71.13330-2017 не менее 1 мм. Наклейте первое полотно непосредственно на стену, тщательно проверив его положение по отвесу. Тщательно разгладьте поверхность обоей щеткой или пластиковым шпателем. Отрежьте излишки обоев ножом по краям. Следующие полотна располагайте стык в стык, следуя рекомендациям изготовителя и в порядке, установленном при нарезании полотен. Излишки клея удалите влажной тканью с поверхности обоев сразу после фиксации полотна, не дожидаясь высыхания клея. Рекомендовано прогрунтовать клеем при нанесении поверхность стеклообоев для создания прочной адгезионной связи с ЛКМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Состав: модифицированный крахмал, антигрибковые добавки

Цвет	прозрачный
Вес, г	350
Площадь покрытия, м ²	50
pH	8-10
Время приготовления, мин.	10
Время схватывания, час.	24-48
Температура применения, °C	5-25
Срок годности	5 лет

РАЗВЕДЕНИЕ КЛЕЯ

Грунтование основания, л	11
Для флизелиновых обоев, л	9,5
Для стеклообоев, л	7,5

РАСХОД ОБОЕВ С 1 УПАКОВКИ

1,06x10 м	5
1,06x25 м	2
1,00 x 25 м	2