



Информация о продукте

Класс нагрузки	ГОСТ 58898-2020	23 - 32	Коммерческий нормальный
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529-2016	≈ 4.00	
Толщина защитного слоя, мм	ГОСТ 11529-2016	≈ 0.40	
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529-2016	2.40	
Стандартная намотка, м	ГОСТ 11529-2016	23	

Техническая информация

Класс пожарной опасности		КМ 5	
Группа распространения пламени	ГОСТ Р 51032-97	РП3	
Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402-96	В3	
Коэффициент дымообразования	ГОСТ 12.1.044-89	Д3	
Показатель токсичности	ГОСТ 12.1.044-89	Т2	
Качество воздуха в помещении	СЭЗ	Низкий уровень ЛОС	
Шумоизоляция, дБ	EN ISO 4918	17	
Сопротивление скольжению, R	DIN 51130	R9	
Остаточная деформация, мм	ГОСТ 11159	≤0.80	
Теплоизоляция, м²К/Вт	EN ISO 10456	0.0168	
Теплопроводность, Вт/мК	EN ISO 12664	0.25	
Срок службы бытовой, лет*	ТУ производителя	15	

* - Указанный срок службы действителен при соблюдении соответствия покрытия классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.

Цвет и оттенок на фотографиях, из-за особенностей печати, может отличаться от оригинала.