

Bayramix MACRO Mineral

Палитра цветов натурального мрамора с ярко выраженной фактурой

Декоративная штукатурка с использованием натуральной мраморной крошки крупной фракции на основе водной дисперсии акрилового полимера

Область применения:

Применяется для декоративной отделки и защиты фасадов и интерьеров, в том числе входных групп, цоколей, парапетов и других элементов, подчёркивающих индивидуальность строения. Надолго обеспечит стенам безупречный вид.

Рекомендуется в качестве декоративного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов.

Наносится на любые предварительно подготовленные минеральные снования, включая асбестоцемент, кирпичную кладку, цементную и гипсовые штукатурки, гипсокартон и бетон.

Свойства покрытия:

- Высокая механическая прочность и долговечность
- Устойчивость к атмосферным воздействиям и перепадам температур
- Паропроницаемое
- Пожаробезопасное (Группа горючести КМ1)
- Экологичное
- Допускается обработка моющими средствами
- Идеальная фракция для фасада

Цвет: 15 цветовых решений по каталогу

Подготовка основания:

- Основа должна быть ровной, прочной, чистой и сухой. Имеющиеся на поверхности остатки старых покрытий тщательно удалить.
- Обработать поверхность проникающим грунтом **Primer «AstarFix»**.
- Завершить подготовку основания грунтом **«Astar Кварцевый»**, предварительно колерованным в основной цвет декоративного покрытия.

Нанесение:

- Перед применением мраморную штукатурку **MACRO** доводим до нужной консистенции водой: 0,7-1 литр воды на 15 кг материала.
- Материал наносить металлической кельмой в один слой толщиной в полторы-две крошки.
- Работать без перерыва «от угла до угла» всю стену. Важно следить за равномерным нанесением материала, не допуская образования просветов и наплёстов (наплывов, утолщений).
- По истечении 15-20 мин. произвести заглаживание ещё сырой поверхности чистым влажным инструментом.

Подробная инструкция на www.bayramix.ru.

Расход: макро-фракция 1,5-2мм - 4,0-4,5 кг/м²; фракция **XL 2,0-2,5мм – 4,5-5 кг/ м²**

Состав: Минеральный наполнитель, акриловый сополимер, вода, добавки.

Условия нанесения: Наносить при температуре от +5⁰ до +25⁰С. Не наносить в дождь.

Время сушки: До этапа заглаживания – 15-20 минут. Сухая на ощупь – 12 ч. Полное высыхание – 24 часа (при +20⁰С и 65% относительной влажности воздуха). Устойчивость к атмосферным осадкам достигается по истечении 5-ти суток. Окончательный набор прочности до 28 дней.

Чистка инструментов: рабочие инструменты после использования промыть водой.

Хранение: 18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом защищённом от мороза месте при температуре от +5⁰ до +25⁰С. Избегать попадания прямых солнечных лучей

Фасовка: 15 кг пластиковые ведра.

The logo for Bayramix, featuring the brand name in a white serif font on a red rectangular background.

Bayramix®

Для предупреждения образования различных оттенков рекомендуется использовать материал одной партии.
При использовании продукции разных партий, материал следует перемешать в одной ёмкости.