



**СТЯЖКА ДЛЯ ПОЛА М150.
РСС, ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ М150, МАРКИ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F100, МАРКИ ПО ПОДВИЖНОСТИ Пк2, ГРУППЫ ПО СОХРАНЯЕМОСТИ ПОДВИЖНОСТИ ST-4. СТБ 1307-2012.**

СОСТАВ

Цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сухая смесь предназначена для приготовления раствора, при температуре воздуха более +5°C, для создания прочного основания под наливной пол, плитку, паркет, ковролин. Слой стяжки должен быть не менее 10 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Растворные смеси, применяемые для устройства выравнивающих стяжек.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

В емкость с чистой холодной водой высыпать сухую смесь из расчета:
- на 1 кг сухой смеси 0,13-0,14 л воды;
- на 25 кг сухой смеси 3,25-3,5 л воды.
Перемешать смесь вручную в течение 3 - 4 минут или с помощью электродрели с миксерной насадкой до однородной консистенции. Оставить растворную смесь на 2 минуты для растворения содержащихся в ней добавок. Повторно перемешать растворную смесь в течение 1 минуты, после чего она готова к применению. Можно производить смешивание с помощью растворсмесительных агрегатов непрерывного или циклического действия. Передозировка воды снижает механическую прочность покрытия и может быть причиной возникновения трещин. При работе с машинами не допускать перерывов в работе более 30 минут.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 1 Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.
- 2 Поверхность основания должна быть очищена от грязи и пыли, лакокрасочных покрытий и клея, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.
- 3 Слабые участки основания, выступы и неровности необходимо удалить методом шлифования или фрезерования.
- 4 Все трещины, глубокие выбоины в основании, стыки плит необходимо за сутки до начала проведения работ по выравниванию пола расшить, очистить от пыли, обработать грунтовкой и заполнить густоразведенной цементно-песчаной смесью.
- 5 Сухие и сильно впитывающие минеральные основания необходимо прогрунтовать не менее 2 раз. Перед повторным нанесением первый слой грунтовки необходимо высушить в течение 1 часа. Работы по устройству стяжки следует проводить не ранее 4 часов после полного высыхания грунтовки и проверить впитывающую способность основания. При необходимости дополнительно прогрунтовать.
- 6 В случае если поверхность основания не будет прогрунтована, возможно возникновение трещин в период твердения пола и снижение прочности затвердевшего раствора.
- 7 При проведении работ в системе «Теплый пол» рекомендуется отключить нагрев не менее чем за 2 суток до начала работ.
- 8 Основание должно иметь марочную прочность не менее М150.
- 9 Раствор наносится на основание слоем не менее 10 мм, после этого смесь уплотняется, разравнивается с помощью шпателя и правила. В процессе обработки и в течение последующих трех дней температура в помещении (в том числе основания) и температура пола должна быть не менее + 5°C. С целью недопущения быстрого высыхания, обеспечения нормальных условий твердения, а также возникновения усадочных и поверхностных трещин, в период твердения (первые 7 суток после заливки) следует беречь покрытие от сквозняков в помещении и воздействия прямых солнечных лучей. Деформационные швы в полах по перекрытиям должны совпадать с деформационными швами зданий и выполняться на всю толщину пола. Для предотвращения повреждения покрытия в местах примыкания, а также для компенсации внутренних напряжений при возможной усадке здания и температурных расширениях, следует предусматривать зазор между бетонным основанием пола, стенами и колоннами путем укладки демпферного материала либо организации усадочных швов.

10

Не ранее чем через 24 часа и в течение последующих 48 часов, для исключения растрескивания и обеспечения нормальных условий набора прочности (гидратации), рекомендуется производить периодическое капельное увлажнение (орошение) поверхности пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Серый
Вяжущее	Цемент
Фракция	До 4,5 мм
Минимальная толщина слоя	10 мм
Максимальная толщина слоя	80 мм
Частичная нагрузка (можно ходить), через	24 часа
Предел прочности при сжатии	Не менее 15 МПа
Примерный расход смеси на 1 м² при толщине 10 мм	18-20 кг
Проведение работ при температуре основания	От +5°C до +30°C
Марка по морозостойкости	F100

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА: влажность, % по массе - не более 1,0; насыпная плотность, кг/м³ - 1500-1750 кг/м³; жизнеспособность (время сохранения растворной смеси по подвижности) / группа по сохраняемости подвижности - более 90 мин / St-4; подвижность (по погружению конуса), см / марка по подвижности - 4-8 / Пк2; расслаиваемость, % - не более 10; водоудерживающая способность, % - не менее 95.

ХРАНЕНИЕ

При хранении сухих растворных смесей должны быть обеспечены сохранность упаковки и предохранение ее от увлажнения. Допускается хранить сухие растворные смеси при температуре ниже 0 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

Изготовитель гарантирует соответствие растворных смесей и растворов требованиям СТБ 1307-2012 при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения сухой растворной смеси - 12 мес. со дня приготовления. По истечении гарантийного срока хранения растворная смесь должна быть проверена на соответствие требованиям СТБ 1307-2012.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Упакованные сухие растворные смеси перевозят на поддонах, в пакетах, контейнерах или другой таре автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

Продукт изготавливается в соответствие с требованиями СТБ 1307-2012
Дата изготовления указана на маркировке и является номером партии.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Бергауф», место нахождения: Республика Беларусь, 213206, Могилевская обл., г. Чаусы, ул. Красноармейская, 58, к. 7; место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Общество с ограниченной ответственностью «Бергауф Чаусы», Республика Беларусь, 213206, Могилевская обл., г. Чаусы, ул. Красноармейская, 60».
Претензии принимает: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Бергауф», место нахождения: Республика Беларусь, 213206, Могилевская обл., г. Чаусы, ул. Красноармейская, 58, к. 7.
Все претензии по качеству необходимо высылать на адрес: service@bergauf.ru



V1

09/2026