

Стандартный вид

## Клей для плитки повышенной фиксации ilmax 3100



**Подходит  
для пола  
и стен**



**Для ГРЕС и  
керамической  
плитки**



**Для камня  
натурального  
и искусственного**



**Подходит  
для теплого  
пола**

## Назначение

ilmax 3100 предназначен для приклеивания: керамической плитки, в том числе клинкерной плитки, плитки ГРЕС размером до 60x60 см; а также плитки из натурального и искусственного камня\*. Используется на основаниях из следующих материалов: цементные и цементно-известковые штукатурки и стяжки (в том числе полы с подогревом); бетон; кирпич и блоки из ячеистого бетона. Рекомендуется для облицовки поверхностей, подверженных постоянному воздействию влаги (общественные душевые, сауны, бани), интенсивным нагрузкам (коридоры, лестничные площадки и марши, офисные помещения и другие места общественного пользования), а также снаружи зданий и в помещениях с низкими температурами, в том числе морозильных камерах.



Другие работы

\*С учетом цвета и толщины облицовочного материала

## Технические характеристики

Цвет:	Серый
Количество воды на 25 кг.:	5,0...5,5 л
Время использования раствора:	не более 2 часов
Температура проведения работ:	+5...+25°C
Толщина наносимого слоя:	2...10 мм
Открытое время:	не менее 15 минут
Время корректировки:	не менее 15 минут
Заполнение швов (на стенах):	через 12 часов
Заполнение швов (на полу):	через 24 часа
Прочность сцепления с основанием:	не менее 1,1 МПа
Прочность на сжатие:	не менее 15 МПа
Морозостойкость:	не менее 75 циклов
Температура эксплуатации:	-30...+70°C
Масса нетто:	5; 25 кг

## Инструкция по применению

## Подготовка поверхности

## Приготовление раствора

## Способ нанесения

## Условия применения

## Безопасность применения

Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, на цементном вяжущем, марки по прочности М150, марки по морозостойкости F75, марки по консистенции К1, группы по сохраняемости консистенции St-4:

РСС, клеевая облицовочная, цементная, М150, F75, К1, St-4 «ilmax 3100» СТБ 1307-2012