

Стандартный вид

Самонивелир цементный армированный (2...20 мм) ilmax X-plan

Слой
2-20 ммАрмирован
волокнамиДля старых
и слабых
основанийДля теплого
пола

Назначение

ilmax X-plan предназначен для выравнивания следующих оснований: бетона, в том числе старых мозаичных полов, цементно-песчаных стяжек, в том числе с подогревом; старой плитки; старых стяжек с незначительными трещинами. Используется для создания ровных оснований под различные виды напольных покрытий: ковровые и ПВХ покрытия, пробковые полы, ламинированные полы, паркет, паркетная доска, керамическая плитка, плиты из природного и искусственного камня. Рекомендуется для выравнивания минеральных оснований, перепады которых составляют 2...20 мм. Применяется для внутренних работ.

Технические характеристики

Цвет:	Серый
Количество воды на 25 кг:	5,0...5,25 л
Время использования раствора:	20...25 мин
Температура проведения работ:	+5 ... +25°C
Толщина наносимого слоя:	2...20 мм
Расход на 1 м ² при толщине слоя в 1 мм:	1,7 кг
Прочность сцепления с основанием:	≥ 1,2 МПа
Прочность на сжатие:	≥ 20 МПа
Прочность на растяжение при изгибе:	≥ 6 МПа
Температура эксплуатации:	0...+50°C
Масса нетто:	25 кг

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Приготовление раствора

Способ нанесения

Условия применения

Безопасность применения

Растворная смесь сухая для самонивелирующихся стяжек, на цементном вяжущем, марки по прочности М200, марки по консистенции К3, группы по сохраняемости консистенции St-1:

РСС для самонивелирующихся стяжек, цементная, М200, К3, St-1 «ilmax X-plan» СТБ 1307-2012