

МАКРОФЛЕКС ПРЕМИУМ МЕГА

проф. зимняя

Однокомпонентная полиуретановая пена с увеличенным выходом

Упаковка: 870/1000 мл

МАКРОФЛЕКС ПРЕМИУМ МЕГА проф. зимняя представляет собой готовую к применению однокомпонентную полиуретановую пену, затвердевающую под воздействием влажности воздуха. Баллон имеет специальное устройство для пистолета-аппликатора. Пена - саморасширяющийся продукт, время образования поверхностной пленки около 20 мин. Максимальное время полного затвердевания 24 ч. Выход пены из одного баллона примерно на 40% выше по сравнению с обычной монтажной пеной. Выход главным образом зависит от рабочих условий — температуры, влажности воздуха, доступного для расширения пространства и т. д. Увеличенный выход достигается благодаря обновленной рецептуре. MAKROFLEX ПРЕМИУМ МЕГА проф. зимняя можно применять при температуре не ниже -15°C. При минусовых температурах выход пены ниже. Затвердевшая пена нетоксична.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прекрасная адгезия со многими материалами
- Высокая тепло- и звукоизоляция
- Увеличенный выход пены
- Очень хорошая способность к заполнению
- Очень аккуратное дозирование
- Минимальные потери вследствие хорошего дозирования
- Устойчивость к старению

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Герметизация щелей
- Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изолирующих материалов.
- Создание звукоизолирующих экранов
- Герметизация швов и стыков вокруг труб
- Монтаж строительных панелей, соединение кровельных материалов и т. д.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Температура продукта при применении должна быть не ниже -15°C. Не хранить при температуре выше плюс 50°C. Для продолжительного хранения складировать в помещении с температурой не выше +25°C, но не ниже -5°C (-20°C для кратковременного хранения). Гарантийный срок хранения 15 месяцев с даты изготовления при условии соблюдения условий хранения и данной инструкции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием необходимо выдержать баллон при комнатной температуре не менее 12 часов. Тщательно взболтайте баллон в течение 15 секунд. Удалите пластиковый колпачок с баллона и надежно присоедините пистолет-аппликатор к баллону. Во время работы всегда держите баллон в положении «дном вверх». Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и непыльными. Они могут быть влажными, но не покрытыми льдом. Увлажнение поверхностей и пены улучшает адгезию и пористость затвердевшей пены. Не рекомендуется удалять пистолет до полного использования баллона. При установке нового баллона его следует тщательно встрихнуть. Открутите пустой баллон и немедленно замените его на новый, убедившись, что в пистолете не осталось воздуха. Если вы не собираетесь менять баллон, удалите пену из пистолета при помощи очищающего средства MAKROFLEX CLEANER. **Затвердевшую пенную можно удалить только механическим путем.**

РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ

Максимальная ширина соединений при использовании должна быть до 4 см шириной и до 10 см глубиной. Рекомендуется заполнять соединения слой за слоем, сбрызгивая водой каждый слой.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Содержит дифенилметан-4,4'-диизоцианат. Оказывает вредное действие при вдыхании. Поражает глаза, дыхательную систему и кожу. Может вызывать раздражение кожи. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. При попадании на кожу промойте большим количеством воды с мылом. Из-за выделения газообразных соединений обеспечьте хорошую вентиляцию во время работы. Все газы – CO₂, пропан, бутан – тяжелее воздуха. Пена MAKROFLEX ПРЕМИУМ МЕГА проф. зимняя не разрушает озоновый

слой Земли. Содержимое баллона находится под давлением. Нагревание выше +50°C может привести к взрыву. Не вскрывать и не сжигать пустой баллон. НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ СОДЕРЖИМОЕ БАЛЛОНА НА ОГОНЬ ИЛИ РАСКАЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ! ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Вязкая смесь, которая пенится при выходе из баллона и затвердевает под действием влажности воздуха
Основа	Полиуретан
Запах	Легкий специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии запаха не имеет
Плотность	< 18 кг/м ³
Время отверждения до исчезновения прилипания	5 ... 12 мин (20 °C / RH 50 %)
Время отверждения	ок. 1 ч (93% RH) ок. 18 ч (15% RH), max 24 ч
Вторичное расширение	Менее 80%
Давление при расширении	< 10 кПа
Стабильность размеров	+/- 5%
Долговременное впитывание воды отвердевшей пеной	Max 7,5% EN ISO 12087 (1997)
Термостойкость затвердевшей пены	от - 55°C до + 110°C
Воспламеняемость	F (EN 13501)
Температура вспышки отвердевшей пены	> +400°C
Прочность при растяжении	10 Н/см ² EVS EN 1609 (1999)
Прочность при сжатии (сжатие на 10%)	min 3,5 Н/см ²
Теплопроводность (затвердевшая пена)	0,030 В/м К
Выход пены	Ок. 60 л

Время выдержки пены при минусовых температурах больше и зависит от температуры

Температура нанесения	Время выдержки
- 10°C	7 – 10 ч
- 5°C	5 – 7 ч
- 0°C	3 – 5 ч
+ 20°C	1,5 ч

Выход пены при минусовых температурах больше и зависит от температуры

Температура нанесения	Выход
- 10°C	31 л
+ 5°C	60 л
+ 20°C	55 л