



ACRYL-PUTZ® GU40 ПОЛІМЕРНА ҐРУНТОВКА УНІВЕРСАЛЬНА для підготовки основи

- зменшує поглинальну здатність основи
- забезпечує кращу адгезію шпаклівок та фарб
- зміцнює та ущільнює
- забезпечує правильне висихання поверхневих виробів

ACRYL-PUTZ® GU40 ПОЛІМЕРНА ҐРУНТОВКА УНІВЕРСАЛЬНА - призначена для ґрунтування цегляних, цементних, вапняних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, бетонних та інших основ з помірною поглинальною здатністю. Покращує адгезію, а також забезпечує правильне висихання нанесених пізніше виробів. Запобігає занадто швидкій віддачі води до основи. Проникає в основу, зв'язуючи її вільні частки. Утворює напівматові прозорі покриття, проникні для водної пари та газів. Рекомендується під шпаклівки, фарби, клеї і вирівнюючі маси для стелі, стін і підлоги, як всередині, так і назовні приміщень.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ					
Умовна в'язкість, виміряна стаканом Форда Ø4 мм при температурі +20±0,5°C		[с]	9-12		
Густина при температурі +20±0,1°C		[г/см³]	0,96-1,06		
рН			6,0-8,5		
Вміст нелетких речовин, не менш ніж		[%]	4,5		
Час висихання - ступінь 3		[хвилин]	≤ 60		
Зовнішній вигляд		рідина молочного кольору			
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ					
Підготовка основи	<ul style="list-style-type: none"> • основа повинна бути відповідно міцною та рівною, витриманою, очищеною від забруднень та біологічної агресії (грибок, цвіль, мох тощо.) 				
Підготовка виробу	<ul style="list-style-type: none"> • виріб перемішати, розбавлення не рекомендується. 				
Нанесення	<ul style="list-style-type: none"> • наносити при температурі основи і навколишнього середовища від +5 °C до +25 °C в один шар пензлем, валиком або методом гідродинамічного розпилення, • не допускати виникнення калюж і підтікань, • на основи з високою поглинальною здатністю або слабкі рекомендується нанесення наступного шару виробу на злегка підсохлий перший шар, • подальші оздоблювальні роботи виконувати через 24 години з моменту закінчення ґрунтування, • при застосуванні назовні нанесення і висихання виробу не може відбуватися в поганих атмосферних умовах, • інструменти вимити водою. 				
ПАРАМЕТРИ ФАРБУВАННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ					
МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ ФАРБУВАННЯ				
	в'язкість	додавання розчинника	діаметр сопла пістолета	тиск розпилення	рекомендована кількість шарів
	[с]	[%]	[мм]	[МПа]	

Виробник
ТзОВ «Сніжка-Україна»,
81000, Україна, Львівська обл., м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а
Приймальня: тел.: (03259) 78150, 78151, факс: (03259) 60120,
Відділ збуту: тел.: (03259) 60152
www.acrylputz.com.ua
Виготовлено за технологією та ліцензією
АТ «Фабрика Фарб і Лаків Śnieżka», Любзина 34а, Польща

пензель, валик	торгівельний вигляд	-	-	-	1
пневматичне розпилення	-	-	-	-	-
гідродинамічне розпилення *	торгівельний вигляд	-	0,43-0,66	3	1

*- розпилення виконується на обладнанні фірми Graco, модель 495 ST PRO

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 12 місяців з дати виготовлення

УПАКОВКА: пластикова 1 л, 5 л

РОЗХІД: до 10 м²/л залежно від поглинальної здатності основи

БЕЗПЕКА І ЗБЕРІГАННЯ:

Берегти від дітей. Зберігати і складувати в щільно закритих упаковках. Оберігати від замерзання і прямих сонячних променів. Температура зберігання: від +5 °С до +30 °С.

Ліміт вмісту ЛОС для цього виробу: кат.(A/g/FW) максимум 30 г/л (2010).

Продукт містить максимум 30 г/л.

Технічна документація:

ZN-SN-052:2011

ПРИМІТКА

Інформація, що міститься в карті характеристики виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови застосування виробу залишаються поза його контролем. Будь-яке втручання у складу продукції неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У випадку поєднання з продукцією інших виробників ми не несемо жодної відповідальності. Викладена вище інформація була надана добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

Виробник

ТзОВ «Снежка-Україна»,
81000, Україна, Львівська обл., м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а
Приймальня: тел.: (03259) 78150, 78151, факс: (03259) 60120,
Відділ збуту: тел.: (03259) 60152

www.acrylputz.com.ua

Виготовлено за технологією та ліцензією

АТ «Фабрика Фарб і Лаків Śnieżka», Любзина 34а, Польща