




Alpina EXPERT Putz-Kontakt (Альпина ЭКСПЕРТ Путц-контакт)

Адгезионная специальная грунтовочная краска под декоративные покрытия
Подготавливает основания под декоративные штукатурки и рельефные краски
Обеспечивает качественное нанесение
Колеруется в цвет финишного покрытия



ColorMix

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Размеры упаковки:

База 1: 2,5л, 10л

Назначение:

готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка с минеральным наполнителем для создания адгезионной шероховатой поверхности, для наружных и внутренних работ. Продукт создает основу для нанесения рельефных красок и декоративных штукатурок. Предназначен для нанесения на плотные, гладкие, невпитывающие или слабовпитывающие основания, бетон, полимер-минеральные клеевые составы. Подходит для подготовки основания под декоративные материалы Alpina Effekt и в качестве адгезионной грунтовки в системах ЛШСУ. Колеруется под цвет финишного покрытия.

Свойства:

- Высокая адгезия к минеральным основаниям и водно-дисперсионным покрытиям
- Атмосферостойкая и водоотталкивающая
- Водоразбавляемая
- Высокоэкологичная, со слабым запахом
- Колеруется в системе Alpina ColorMix
- Высокая паропроницаемость (класс V1 согласно СТБ EN 1062)
- Соответствует СТБ 1263-2001

Подходящие типы оснований:

известково-цементные, дисперсионные, силикатные, гипсовые штукатурки и шпатлевки, бетон, силикатный и облицовочный кирпич, старые матовые дисперсионные краски и штукатурки, старые матовые алкидные и масляные краски, матовая облицовочная плитка, армированные и штукатурные основания ЛШСУ.

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1 белая: применяется как белая грунтовочная краска или заколерованная машинным способом под цвет финишного покрытия с помощью Alpina ColorMix, а также вручную колорантами Alpina Tint (до 1% объема) или Alpina Kolorant (до 5% объема). Выбор цвета под фасадные покрытия следует выполнять в соответствии с ТКП 45-6.07-278-2013. При последующем нанесении цветных декоративных покрытий грунтовку **Alpina EXPERT Putz-Kontakt** необходимо заколеровать в тон заключительного покрытия.

Степень глянца:

матовая

Способ нанесения/ Инструмент:

перед использованием грунтовку тщательно перемешать. Если продукт заколерован- пробным нанесением убедиться в соответствии колерованной грунтовки требуемому цвету. Нанести грунтовку в 1 слой. Грунтовка наносится валиком или кистью. Для обеспечения необходимых характеристик грунтовка должна быть нанесена с расходом не менее 250 г/м²

Время высыхания/ Температура применения:

Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C. При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов возможна дальнейшая обработка покрытия. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится.

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 40м² (ок. 250 мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Точный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие: сильно пористые, высоко-впитывающие, имеющие осыпь основания необходимо загрунтовать грунтовками глубокого проникновения Alpina EXPERT Einlassgrund, Alpina EXPERT Grund-Konzentrat или Alpina EXPERT Bio-Stop Grund.

Адгезионное покрытие: нанести Alpina EXPERT Putz-Kontakt, разбавленной максимум 10% (объема) воды при необходимости (например для хорошо впитывающих рельефных оснований)

Состав:

дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. A/c): 40 г/л. Данный продукт содержит менее макс. 1 г/л ЛОС.



Alpina EXPERT Putz-Kontakt

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих сцеплению (например: жиров, масел, смол и т.п.). Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с ТКП 45-5.09-105-2009, при устройстве ЛШСУ руководствоваться ТКП 45-3.02-114-2009.

Известково-цементные штукатурки:

Новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. На нормально и слабо-впитывающие штукатурки наносить **Alpina EXPERT Putz-Kontakt** без предварительного грунтования. Крупнопористые, сильно-впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки предварительно зарунтовать грунтовкой глубокого проникновения **Alpina EXPERT Einlassgrund** (для грунтования можно также использовать концентрат грунтовки **Alpina EXPERT Grund-Konzentrat** или грунтовку **Alpina EXPERT Bio-Stop Grund**).

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить механическим способом или напорными струями воды. На нормальные бетонные подложки наносить **Alpina EXPERT Putz-Kontakt** без предварительной обработки. Мелящиеся или сильно впитывающие бетонные основания предварительно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения **Alpina EXPERT Einlassgrund** или **Alpina EXPERT Grund-Konzentrat**.

Керамическая или облицовочная кладка:

К грунтованию пригодна матовая кладка без чужеродных вкраплений. Кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие выполнить краской **Alpina EXPERT Putz-Kontakt** без разбавления.

Меры предосторожности / Очистка инструмента:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Во время нанесения продукта исключать попадание его на окружающие поверхности. Сразу же смывать брызги с лакированных, стеклянных, керамических, металлических поверхностей и поверхностей из натурального камня.

Хранение:

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.
Гарантийный срок : в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Покртия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести грунтовочное покрытие **Alpina EXPERT Putz-Kontakt** разбавленной максимум 5 % воды.

Гипсовые штукатурки и шпатлевки:

после каждой шлифовки прогрунтовать материалом **Alpina EXPERT Einlassgrund**, предварительно разбавить в отношении 1:1 чистой водой. Затем нанести грунтовочное покрытие **Alpina EXPERT Putz-Kontakt** разбавленной максимум 5 % воды.

Покртия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Предварительное грунтование выполнить грунтовкой глубокого проникновения **Alpina EXPERT Einlassgrund** или **Alpina EXPERT Grund-Konzentrat**. Затем нанести грунтовочное покрытие **Alpina EXPERT Putz-Kontakt** разбавленной максимум 5 % воды.

Поверхности с высоломи:

Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести предварительный грунтовочный слой специальной органорастворимой грунтовкой глубокого проникновения.

При нанесении покрытий на поверхности с высоломи длительная адгезия не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию в грунтовочном и под окрасочным слоем.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать фасадными шпатлевками, для внутренних работ использовать шпатлевку **Alpina EXPERT Feinspachtel Finish**. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные гипсовыми составами участки прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения **Alpina EXPERT Einlassgrund** или **Alpina EXPERT Grund-Konzentrat**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 570_BY по состоянию на январь 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу. Актуальная техническая информация доступна на сайте www.alpina-farben.by