



## Aqua Weisslack

Для здорового климата в помещении

Alpina Водоразбавляемая белая эмаль для дерева и металла

### Описание продукта:

белая эмаль с превосходной укрывистостью и цветостойкостью для создания идеальных глянцевых покрытий внутри и снаружи помещения. Создает поверхность, которая легко очищается. Для здоровой жизни.



## КРАТКИЙ ОБЗОР

### Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

### Преимущества продукта:

Для здорового климата в помещении  
Превосходная укрывистость  
Не желтеет  
Прекрасно очищается

### Свойства:

продукт создает белоснежную, устойчивую к пожелтению и царапинам поверхность. Практически без запаха во время нанесения и высыхания. На водной основе. Легко наносится, быстро высыхает и прекрасно очищается.

### Пригодные подложки:

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности из дерева, металла и твердого ПВХ. При необходимости также минеральные поверхности, цементные штукатурки, бетон, гипсокартон.

### Цветовые тона/ колеровка:

белый;  
колеруется вручную с помощью концентратов Alpina Tint.

### Степень глянца:

глянцевая и шелковисто-матовая

### Инструмент / температура / нанесение:

Наносить краскопультom, кистью / валиком для акриловых эмалей.  
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C.  
Инструменты после использования очистить водой с мылом.

### Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 1-2 часов. Нанесение следующего продукта через 8 часов.

### Нанесение и расход:

удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка подшлифовать. Нанести Alpina Aqua Weisslack в 2 слоя. На неокрашенные поверхности предварительно нанести грунтовку Alpina Grundierung für Holz или Alpina Grundierung für Metall. Продукт хорошо размешать.  
Расход: 120 мл/м<sup>2</sup> на слой.

### Структура покрытия /разбавление:

**грунтовочный слой:**  
**Alpina Grundierung für Metall неразбавленно или**  
**Alpina Grundierung für Holz неразбавленно**  
**промежуточный слой и финиш:**  
**Alpina Aqua Weisslack неразбавленно.**

### Состав:

акрилатная дисперсия, диоксид титана, вода, минеральные наполнители, гликоли/гликолевые эфиры, аддитивы.  
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/d): 130 г/л. Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.



## Aqua Weisslack

## ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

## Подготовка подложки:

Металлические поверхности полностью очистить от рыхлой ржавчины ручной или машинной шлифовкой.  
Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.  
Грунтовать продуктом Alpina Grundierung für Holz или Alpina Grundierung für Metall.

## Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать	Alpina Aqua Weisslack	-	Alpina Aqua Weisslack
	снаружи	прошлифовать	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Aqua Weisslack	Alpina Aqua Weisslack
Железо, сталь	внутри / снаружи	удалить ржавчину, обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Weisslack	Alpina Aqua Weisslack
Цинк	внутри / снаружи	прошлифовать, обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Weisslack	Alpina Aqua Weisslack
Алюминий, медь	внутри / снаружи	прошлифовать, обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Weisslack	Alpina Aqua Weisslack
Твердый ПВХ	внутри / снаружи	прошлифовать, обезжирить	Alpina Aqua Weisslack	-	Alpina Aqua Weisslack
Бетон	внутри / снаружи	В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить.	-	Alpina Aqua Weisslack	Alpina Aqua Weisslack
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать, очистить	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Aqua Weisslack	Alpina Aqua Weisslack

## Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопульту
мл/м <sup>2</sup>	90	90-100	100-110

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Внимание

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

## Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

## Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

## ТИ № 375\_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предсказываемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.