



Эмаль для пола ПФ-266 ЯРКО

Технические показатели

| | |
|--|---|
| Внешний вид покрытия | После высыхания пленка должна быть гладкой однородной глянцевой |
| Блеск покрытия под углом 45°, ед., не менее | 58 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 67 |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±2)°С, с | 100 |
| Степень перетира, мкм, не более | 45 |
| Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более | 140 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 24 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (м. А) при температуре (20±2)°С, отн. Ед, не менее | 0,12 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства при температуре (40±2)°С, мин, не менее | 15 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (38-42)°С, мин, не менее | 10 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С (класс 3, подкласс 3.3) | 23-61 |