

# ТАЙФУН МАСТЕР № 100

Прайс

## Применение:

Грунтовка «Тайфун Мастер» №100 применяется для укрепления пористых и непрочных оснований (гипс, кирпич, бетон, штукатурка и др.). Улучшает адгезию последующего отделочного слоя (лакокрасочные покрытия, обои, шпатлевки, клеи и т.д.). Предназначена для работ внутри и снаружи помещений. Готова к употреблению.

## Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, жировых, масляных пятен и других веществ и образований, препятствующих адгезии.

## Инструмент:

Пластмассовая емкость, кисть, валик.

## Упаковка:

Пластиковая канистра объемом 1 кг, 5 кг, 10 кг.

## Транспортирование и хранение:

Укрепляющая грунтовка «Тайфун Мастер» №100 должна транспортироваться и храниться при температуре от +5 до +25°C.

Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

## Технические характеристики:



Оптимальная рабочая температура основания и окружающей среды	от +5°C до +25°C
Плотность	1005-1007 кг/м <sup>3</sup>
Расход на 1м <sup>2</sup> в один слой	0,09 – 0,13 кг
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 6%
Время высыхания	около 2-3 часа
pH	7,5-8,5

Грунтовка глубокого проникновения белая НВ П 1Д «Акриловая укрепляющая «Тайфун Мастер» №100 СТБ 1263-2001

## Советы Мастера:

1. При грунтовании оштукатуренных поверхностей пользуйтесь кистью – это позволяет увеличить глубину проникновения грунтовки в основание.
2. К грунтованию оштукатуренных поверхностей приступите только после их полного высыхания:
  - известковые штукатурки – 2–4 недели;
  - цементно-песчаные – 2 суток;
  - гипсовые – 24 часа.
3. Сильно впитывающие основания необходимо грунтовать в несколько слоев с интервалом в 2-3 часа.
4. Работать необходимо в защитных перчатках. При попадании состава в глаза следует немедленно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.