



ТЭКОТЕКС состав для защиты и тонирования древесины

- защита древесины от биоразрушения
- механическая защита через уплотнение верхних слоев древесины
- декорирование под ценные породы древесины

10 расцветок:
бесцветный, золотой дуб, махагон, орегон, орех,
палисандр, рябина, сосна, тик, ясень.

Краткая аннотация

Фасовка:

- литографированная металлическая банка – 0,6 кг.,
- литографированное ведро – 2,1 кг.,
- литографированное металлическое ведро – 7,6 кг.

Назначение:

Для декоративной отделки и защиты от биоповреждений (гнили, плесени, грибков) деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Содержит высокоэффективный фунгицид фирмы ROSIMA (Швейцария). Антисептик используется как самостоятельное покрытие. Бесцветный идеально подходит для предварительной пропитки дерева под покрытие лаками и эмалями, а также в качестве разбавителя для снижения насыщенности тона цветного состава ТЭКОТЭКС. Состав придает окрашиваемой поверхности различные оттенки, имитирующие благородные породы древесины, обеспечивает длительную защиту от атмосферных воздействий и УФ-излучения. Светостойкие пигменты надежно защищают деревянную поверхность от неблагоприятного воздействия солнечных лучей, сохраняют декоративные

Технические условия:

ТУ 2332-252-49404743-2014

Высыхание

каждого слоя состава при температуре (20±2)°С – 20-30 мин., окончательного слоя -24 часа.

Свойства

состав образует на поверхности эластичную воздухопроницаемую атмосферостойкую пленку

свойства покрытия в течение длительного времени.	
<p>Применение: Перед нанесением состава деревянную поверхность очистить от грязи, пыли, масляных и жировых загрязнений. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. Разбавление не требуется. Наносить состав в 1-3 слоя кистью, валиком, тампоном, методом распыления, распределяя материал вдоль волокон, мелкие детали можно наносить окунаем. Интенсивность цвета зависит от впитывающей способности древесины и количества наносимых слоев. Перед нанесением и во время окрасочных работ материал в емкости перемешивать.</p>	<p>Расход состава на однослойное покрытие : - на строганную поверхность-1 кг. на 7-12 м². -на пиленую- 1кг. на 7-10 м².</p>
<p>Разрешительная документация: Свидетельство о государственной регистрации</p>	<p>Пригодные подложки: бревенчатые, дощатые, стены, брус, стропила, балки, двери, окна, плиточные материалы и другие деревянные конструкции , типы зданий А-В.</p>

Техническая информация

Наименование показателя	для бесцветн.	для цветного
Внешний вид состава в таре	Жидкость желтовато-коричневого цвета, допускается опалесценция и легкая взвесь.	
Цвет покрытия	Должен соответствовать контрольному образцу цвета.	
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°С,	40-70	
Массовая доля нелетучих веществ, % -ясень, -сосна, золотой дуб , -орегон, тик, -орех, -рябина, палисандр, -махагон.	18-22	16-24 18-26 20-28 22-30 24-32 26-34
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24	

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности: транспортировать и хранить в плотно закрытой таре и вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов</p>	<p>Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления</p>
---	---

<p>дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!</p>	
<p>Транспортировка и хранение транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, возможно при отрицательных температурах, вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.</p>	<p>Состав алкидный лак, пигменты, растворитель, целевые добавки, эффективный фунгицид.</p>
<p>Произведено по рецептуре и под контролем качества: ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: kraski@yarkraski.ru, www.yarkraski.ru</p>	