



## ЭМАКОЛ СТРОНГ (EMAKOL STRONG)

### Назначение:

Модифицированная фталевая эмаль общего назначения предназначена для покраски предметов из дерева и деревопроизводных материалов, стальных и чугунных элементов (после предварительного антикоррозийного грунтования), используемых как внутри, так и снаружи помещений, а также интерьерных штукатурок.

### Особенности:

- Долговечный цвет / белизна
- Высокогляnceвая
- Эластичная пленка, „работающая” вместе с деревом
- Устойчивая к вмятинам и ударам
- 5 лет защиты (смотри Дополнительная информация)

**Цвет** белый + 23 готовых цветов (Система Активного Цвета / Система Активной Белизны)

**Степень блеска** глянцевая

**Вязкость, 20±2°C, [mPas]** 1600 ÷ 2500

**Плотность, 20±0,5°C, [г/см³]** 1,00 ÷ 1,20

**Количество слоев** 1-3

**Время высыхания слоя, 20°C, [ч]** 17

**Следующий слой, [ч]** через 17

**Способ нанесения** кисть, валик или краскопульт

### Рекомендуемые инструменты

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав  
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

[serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)  
[www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)



**марки DEKORAL GOLD** Валик Foam very fine, Валик Felt, Кисть Oval, Кисть Плоская

**Расход на один слой** до 18 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель** растворитель для фталевых изделий общего назначения

### **Способ применения**

#### **1. Подготовка поверхности**

- С поверхности, предназначенной под покраску удалить загрязнения, неровности, обезжирить и высушить.
- Деревянные и деревопроизводные поверхности загрунтовать бесцветной ПРОПИТКОЙ DREWNOCHRON. В качестве грунтовочной краски применять Dekoral GRUNTOMAL. В помещениях эмаль можно наносить непосредственно на некрашенное дерево.
- Стальные и чугунные поверхности, эксплуатируемые снаружи зданий, загрунтовать Антикоррозийным Грунтом Dekoral.
- Интерьерные штукатурки загрунтовать препаратом Dekoral GRUNTOMAL.
- При обновлении красочного покрытия, старую краску следует отшлифовать и обеспылить. Удалить шелушащуюся и потрескавшуюся краску.

### **Покраска**

- Перед покраской продукт тщательно размешать.
- В случае необходимости разбавить растворителем в кол-ве макс. 2% объема.
- Красить кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется наносить 2-3 слоя. При обновительной покраске допускается 1 слой эмали.
- Следующий слой наносить через 17 ч.

### **Дополнительная информация**

- Покраску проводить в темп. от +5 до +30°C. Низкая температура и повышенная влажность удлиняют время высыхания покрытия.
- После покраски инструменты вымыть растворителем для фталевых изделий общего назначения.
- Хранить в плотно закрытом контейнере, вдали от источников огня и тепла, в закрытых помещениях.
- 5 лет защиты для:
  - Покраски правильно подготовленного, незаинфицированного и технически выдержанного дерева с допустимой влажностью.
  - Покраски согласно рекомендациям производителя: нанесение 2 слоев бесцветной Пропитки Drewnochron, затем грунтовочной краски Gruntomal и 2-3 слоев эмали – на поверхностях эксплуатируемых снаружи зданий.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав  
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

[serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)  
[www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)



Стальные и чугунные поверхности, эксплуатируемые снаружи зданий, загрунтованные Антикоррозийным Грунтом Dekoral, а затем покрашенные в 2-3 слоя эмалью. При обновительной покраске допускается 1 слой эмали.  
- Для вертикальных поверхностей без попадания прямых солнечных лучей, в прохладном и сухом месте.

### **Техника безопасности**

Следуйте инструкции на упаковке.

Подробная информация находится в Карте Характеристики на сайте [www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)

**Стандарт:** ZN-PPGDP-016

**Сертификаты:** Сертификат Государственного Института Гигиены

**Код PKWiU:** 20.30.12.0.

**Срок годности:** 36 месяцев с даты изготовления

**Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. A/d/FR): 300 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 300 г/л.**

**Фасовка** 0,2 л, 0,9 л, 2,5 л, 5 л, 10 л

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав  
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11  
[serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)  
[www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)