

Sénidéco

HAVANA

ОПИСАНИЕ: Havana - декоративное покрытие для внутренней отделки на основе извести. Во Франции это покрытие наносят так же и на фасады. Фактура этого материала зависит от выбранного вами способа нанесения. Эффект состарившегося мрамора замков долины Луары или бетонных стен, очень популярный сейчас в Европе, всё это можно сделать из материала Havana.

ФАСОВКА: База Havana 5 кг. и 10 кг.

Грунт Senicryl 2,5л и 10 л

РАСХОД: База Havana 5 кг на 7 м²

Грунт Senicryl 1л на 8-10 м²

РАЗВЕДЕНИЕ: База – готова к применению.

Грунт Senicryl - готов к применению. Допустимо разбавление водой до 10%.

КОЛЕРОВКА: База Havana колеруется красителями Pigments (16 цветов)

Внимание: Допустимо отличие оттенков нанесенного покрытия от образцов. Рекомендуется сделать пробный выкрас.

НАНЕСЕНИЕ: На подготовленную поверхность нанести валиком специальный грунт «Sous Couche Senicryl». Время высыхания 6- 8 часов.

На 5 кг базы Havana необходимо 3 л воды. Отдельно перемешать краситель и воду. Затем полученный раствор вылить в емкость с 5 кг базы Havana и тщательно перемешать до однородной консистенции (как цемент).

Варианты нанесения:

- «эффект мрамора» - нанести первый слой металлическим шпателем. После полного высыхания, немного увлажнить первый слой и нанести второй слой базы создавая рисунок. Тщательно разровнять шпателем, нажимая на инструмент и держа его под углом к поверхности. Желая «состарить» и «разбелить» созданный рисунок, можно нанести белый натуральный воск. Воск наносится губкой или варежкой. Излишки удаляются двуполосным шпателем.

- «кистевой рисунок» - нанести один или два тонких слоя кистью.

- «Эффект бетона»- нанести ровно два слоя материала металлическим шпателем, высыхание между слоями 4-6 часов. Желая «разбелить» созданный рисунок, можно нанести белый натуральный воск. Воск наносится вертикально предварительно увлажненной губкой или варежкой. Излишки воска удаляются.

Время высыхания между слоями 4-6 часов.

Для увеличения износостойкости покрытия нанести защитный полуглянцевый лак «Finition Lustrante» кистью или варежкой. Для придания дополнительного декоративного эффекта в защитный лак рекомендуется добавить перламутровую пудру.

ВЫСЫХАНИЕ: Покрытие сухое на ощупь через три часа. Окончательное высыхание не менее 48 часов (в зависимости от влажности и температуры в помещении).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Хранить при температуре от +5 до +25С, в открытом колерованном виде не более 12 часов.

Havana паропроницаемый, нетоксичный, негорючий материал, безопасен для человека и окружающей среды.

ВНИМАНИЕ: Рекомендуется работу по нанесению материала производить одним и тем же специалистом, т.к. Havana является очень чувствительным материалом, и окончательный результат в большей степени зависит от руки мастера.

ВНИМАНИЕ: Поставщик не несет ответственности за результаты нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок.