

Sylitol Grund-Konzentrat

Концентрат силикатной грунтовки для наружных и внутренних работ.



Описание продукта

Область применения	Для грунтования минеральных штукатурок на основе извести и цемента, легких, ячеистых бетонов, газосиликата, кирпичной кладки, а также для разбавления фасадной краски Sylitol Plus. (Для разбавления продуктов серии Sylitol-NQG применяйте концентрат Sylitol NQG Konzentrat)
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ водоразбавляемый; ■ без растворителей; ■ высокая адгезия, благодаря окремнению с минеральными подложками; ■ концентрат 2:1
Связующее	Жидкое калиевое стекло с органическими стабилизаторами согласно стандарту DIN 18 363 абзац 2.4.1.
Упаковка	10 л
Цвет	Прозрачный.
Хранение	в упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но не ниже +5 °С. Гарантийный срок хранения: в закрытой оригинальной упаковке 12 месяцев с даты изготовления.
Технические параметры	■ Плотность: 1,07 г/см ³
Дополнительные продукты	Sylitol-Plus, Capatect Leichtgrundputz 170, Capalith-Fassadenspachtel P, Capalith-Fassaden-Feinspachtel P.

Применение

Подходящие подложки	Основания должны обладать несущей способностью, не иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.
Подготовка подложки	Вид подготовки основания зависит от состояния и типа имеющейся подложки и ее свойств. Вид подготовки описывается в Технической информации на материалы, с которыми рекомендуется использовать грунтовку Sylitol Grund-Konzentrat. Например: Sylitol-Plus, Capatect Leichtgrundputz 170, Capalith-Fassadenspachtel P, Capalith-Fassaden-Feinspachtel P. Подготовку основания и последующие работы следует выполнять в соответствии с требованиями ТКП 45-5.09-105-2009 «Отделочные работы. Правила выполнения».



Структура покрытия	<p>Для использования в качестве разбавителя учитывайте данные, содержащиеся в соответствующей технической информации на силикатную краску или штукатурку. Стандартно необходимо разбавить Syllitol Grund-Konzentrat водой в соотношении 2:1 (2 части концентрата : 1 часть воды)</p> <p>Для использования в качестве грунтующего средства или средства для блокировки преждевременного и быстрого высыхания («спекания») последующего слоя минерального материала, раствор, состоящий из 2 частей концентрата и 1 части воды, наносится на основание, до полной его пропитки, методом «сырое по сырому». Нанесение осуществляется втиранием щёткой или кистью.</p> <p>Меры по защите смежных поверхностей: Следует тщательно защитить поверхности, смежные с окрашиваемой, в частности, такие как лаковые покрытия, клинкер, натуральный камень, металл и натуральную или покрытую лазурью древесину, стекло. Брызги следует сразу же смыть чистой водой. При сильном ветре подмости следует укрыть тентом.</p>
Расход	От 150 до 350 мл/м ² разведенного водой грунтовочного материала (т.е. примерно от 75 до 235 мл/м ² концентрата). Разведение концентрата водой следует выполнять в соотношении 1:1 - 2:1 в зависимости от впитывающей способности обрабатываемого основания, его структуры, а также необходимого укрепляющего эффекта. Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте.
Условия применения	Нижний температурный предел при обработке: Температура воздуха и основания должна быть не ниже +8 °C.
Сушка/время сушки	При 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность высыхает и готова к последующей обработке. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Чистка инструментов	Рабочие устройства и инструмент после применения сразу промыть водой, при необходимости использовать моющие средства. Во время перерывов в работе инструменты следует погрузить в грунтовку/краску или в воду.
Замечание	<p>Не производить работы под прямым солнечным излучением, дождем, чрезвычайно высокой влажности воздуха (сырости, образующейся при конденсации тумана) или сильном ветре.</p> <p>При необходимости следует укрыть подмости сетчатым тентом. Проявлять осторожность при опасности заморозков. Неподходящими в качестве оснований для нанесения являются лакокрасочные покрытия, основания с высолами, полимерные материалы и древесина. Не подходит для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды. На поверхностях с малым уклоном проследить за тем, чтобы был обеспечен безупречный сток воды.</p> <p>Совместимость с другими лакокрасочными материалами: Совместим только с продуктами на основе готовых к применению силикатных дисперсий. Концентрат Syllitol Grund-Konzentrat нельзя смешивать с другими материалами.</p>

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	<p>хранить в местах, недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.</p> <p>Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей.</p>
Утилизация	утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Для продуктов данной категории A/a: 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 1 г/л ЛОС.
Код продуктов ЛКМ	M-SK01
Декларация состава	калиевое жидкое стекло, дисперсия стиролакриловая, вода.
Центр обслуживания	<p>e-mail: info@caparol.by</p> <p>г. Брест: +375 (162) 55 97 17 г. Минск: + 375 (17) 207 46 00</p> <p>г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 г. Витебск: +375 (212) 63 54 45</p> <p>г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21</p>

Техническая информация G191R NOE · состояние на: мая 2020 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Иностранное унитарное предприятие "Дискон", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.: +375 162 55 97 17 • факс: +375 162 55 97 18 • Internet: www.caparol.by • e-mail: info@caparol.by