

ЭМАЛЬ-ГРУНТ АКРИЛОВАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ «УНИВЕРСАЛ»

Тип	Эмаль-грунт акриловая антикоррозионная
Область применения	Предназначена для окраски стальных и чугунных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений (металлические конструкции, гаражи, ограды, решетки) по очищенному от ржавчины металлу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	10-14 м ² /л
Сухой остаток	Около 52% масс. в зависимости от цвета
Плотность	1,24-1,28 кг/л
Разбавитель	вода
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением
Время высыхания при +20 °С и относительной влажности 65%	межслойное – 1 час Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя.
Блеск	матовый
Цвет	белый, черный, серый, синий, зеленый, красно-коричневый
Атмосферостойкость	Хорошая
Износостойкость	Хорошая
Стойкость к мытью	Хорошая
Стойкость к химическим средствам	Покрытие устойчиво к воздействию масла, слабых растворов солей и щелочей
Хранение и транспортировка	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 24 мес.
Фасовка	0,9 л, 2,7 л, 9 л.
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство
Паспорт безопасности	Паспорт
Декларация соответствия	Декларация
Добровольный пожарный сертификат	Сертификат

ЭМАЛЬ-ГРУНТ АКРИЛОВАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ «УНИВЕРСАЛ»**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Работы проводить в нормальных погодных условиях (отсутствие дождя, сильного ветра, тумана) при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C и влажности воздуха не более 80%.
Предварительная подготовка	Ранее окрашенные металлические поверхности отшлифовать, удалив непрочно держащиеся покрытия, ржавчину, окалину. Новые и ранее окрашенные поверхности, обезжирить ацетоном или растворителем 646. Участки поверхности, пораженные коррозией, рекомендуется зачистить до металла.
Окраска	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой на 5-10% от массы эмали в зависимости от способа нанесения. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления или кистью в 3 слоя.
Очистка инструментов	После проведения окрасочных работ инструменты очистить водой.
ОХРАНА ТРУДА	Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Проводить работы в проветриваемом помещении. При работе использовать защитные перчатки.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	После использования тару утилизировать как бытовые отходы.
Изготовитель	ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99 Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий: 8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный) e-mail: info.russia@tikkurila.com www.teks.ru

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.