



ЭМАЛЬ ПФ-115 «ЭКОНОМ»

Тип	Универсальная алкидная эмаль.
Область применения	Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей (за исключением полов) внутри и снаружи помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	6 - 16 м ² /кг в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания
Сухой остаток	Ок. 74 %
Плотность	1,2 - 1,35 кг/л
Разбавитель	Уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при +20 °С и относительной влажности 65%	От пыли – 5 - 7 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Блеск	Полуглянцевый.
Цвет	Белый, бежевый, желтый, красный, синий, светло-зеленый, зеленый, бирюзовый, светло-голубой, голубой, серый, светло-серый, черный
Атмосферостойкость	Хорошая.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обычных моющих средств.
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату.
Хранение и транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре вдали от источников отопления.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке: белая эмаль - 12 месяцев; цветная эмаль - 18 месяцев.
Фасовка	0,9 кг, 1,9 кг, 2,7 кг, 20 кг, 24 кг, 60 кг

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель: ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ

8 800 700 44 22
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный



ЭМАЛЬ ПФ-115 «ЭКОНОМ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от ржавчины, пыли, старой отслоившейся краски, других загрязнений и высушить. Металлические поверхности обезжирить ацетоном и загрунтовать антикоррозийной грунтовкой ТЕКС «Оптимум». Деревянные поверхности загрунтовать олифой ТЕКС «Оксоль» или «Биотексом Грунт».
Окраска	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом в количестве не более 10% от массы эмали. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим) в 2 слоя. При окраске поверхности с большой площадью рекомендуется использовать цветную эмаль одной партии или смешивать необходимое количество эмали в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный тон.
Очистка инструментов	После проведения окрасочных работ инструменты очистить уайт-спиритом или сольвентом.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Беречь от детей.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель: ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ

8 800 700 44 22
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный