

## ЭМАЛЬ ПФ-115 «УНИВЕРСАЛ»

<b>Тип</b>	Универсальная алкидная эмаль.
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски металлических, деревянных (оконные рамы, двери, ДСП) и оштукатуренных поверхностей внутри и снаружи помещений. Не применяется для окраски полов. Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, а также в лечебно-профилактических учреждениях.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	7 - 11 м <sup>2</sup> /кг в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 74 %.
<b>Плотность</b>	1,2-1,4 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением.
<b>Время высыхания при +20°С и относительной влажности 65%</b>	От пыли – 5-7 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
<b>Блеск</b>	Глянцевый.
<b>Цвет</b>	Белый, бежевый, желтый, красный, синий, голубой, салатный, зеленый, коричневый, серый, черный.
<b>Атмосферостойкость</b>	Хорошая.
<b>Износостойкость</b>	Хорошая.
<b>Стойкость к мытью</b>	Хорошая.
<b>Стойкость к химическим средствам</b>	Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
<b>Хранение и транспортировка</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре.
<b>Срок годности</b>	18 месяцев в заводской невскрытой упаковке.
<b>Фасовка</b>	0,5 кг, 0,9 кг, 2,0 кг, 2,5 кг, 12 кг, 24 кг, 60 кг.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель: ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:  
8-800-700-44-22 (звонок по России бесплатный)

## ЭМАЛЬ ПФ-115 «УНИВЕРСАЛ»

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность очистить от продуктов коррозии, пыли, старой отслоившейся краски, масляных и других загрязнений, высушить. Металлические поверхности обезжирить ацетоном и загрунтовать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021 «Универсал» ТЕКС. Деревянные поверхности загрунтовать Биотексом Грунт «Универсал» ТЕКС. Пористые оштукатуренные поверхности внутри помещений загрунтовать разбавленной (не более 10% от массы) эмалью.
<b>Окраска</b>	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом в количестве не более, чем на 10 % от массы эмали. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим) в 2 слоя.
<b>Очистка инструментов</b>	После проведения окрасочных работ инструменты очистить уайт-спиритом или сольвентом.

---

**ОХРАНА ТРУДА** Содержит уайт-спирит. Огнеопасно! Не распылять и не работать вблизи огня. Легковоспламеняющаяся жидкость. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Беречь от детей.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.