

ЭМАЛЬ ПФ-115 «СтройТЕКС»

Тип	Универсальная алкидная эмаль.
Область применения	Предназначена для окраски металлических и деревянных поверхностей (за исключением полов) внутри и снаружи помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	3-10 м ² /кг в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.
Сухой остаток	50-75%.
Плотность	1,25 – 1,42 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	4 часа от пыли, следующий слой можно наносить через сутки.
Блеск	Не нормируется.
Цвет	Белый, бежевый, голубой, желтый, синий, зеленый, красный, серый, сурик, черный, коричневый, светло-серый.
Атмосферостойкость	Хорошая.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая при применении бытовых моющих средств.
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату.
Хранение и транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре вдали от источников отопления. Допускается наличие поверхностной плёнки, которую перед применением необходимо удалить.
Срок годности	2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.
Фасовка	20кг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 700 44 22
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

ЭМАЛЬ ПФ-115 «СтройТЕКС»

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше 5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от ржавчины, пыли, старой отслоившейся краски, других загрязнений и высушить. Металлические поверхности обезжирить ацетоном и загрунтовать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 СтройТЕКС. Деревянные поверхности загрунтовать Универсальным грунтом-антисептиком ВЮТЕКС.
Окраска	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом в количестве не более 10% от массы эмали. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим) в 2-3 слоя. При окраске поверхности с большой площадью рекомендуется использовать цветную эмаль одной партии или смешивать необходимое количество эмали в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный тон.
Очистка инструментов	После окончания окрасочных работ инструменты промыть уайт-спиритом или сольвентом.
ОХРАНА ТРУДА	Содержит уайт-спирит. Легковоспламеняющаяся жидкость. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Беречь от детей.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 700 44 22
пн-пт: 8.00—20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный