

Alpina Грунтовка на водной основе для деревянных поверхностей (Альпина Аква Грундирунг фюр Хольц)



Грунтование создает идеальную основу для последующего нанесения лазури, поможет выровнять впитывающую способность древесных волокон и избежать пятен при дальнейшей покраске. Вагонку, имитацию бруса, блок-хаус рекомендуется покрывать грунтовкой до монтажа.

Прозрачная грунтовка на водной основе с антисептиком для наружных деревянных поверхностей.

Для обеспечения оптимальной долговечности наружных деревянных поверхностей необходимо обработать их грунтовкой с антисептиком Alpina Aqua Grundierung für Holz (Alpina Аква Грундирунг фюр Хольц). Продукт произведен в Австрии.

Свойства продукта

- Уменьшает вероятность поражения дерева грибами и водорослями
- Глубоко проникает в поверхность древесины
- Подготавливает основание для нанесения последующего покрытия лазурью или лаком
- Грунтовка воздухопроницаемая, с минимальным запахом, быстро высыхает

Оттенок / степень глянца

прозрачная, матовая

Размеры упаковки

- 0,75 л

- 2,5 л

Нанесение

Полностью удалить загрязнения, смолу, масла, жиры, непрочные старые покрытия и поврежденную древесину, при необходимости подшлифовать. Посеребрившие, ветхие поверхности отшлифовать до здорового слоя. Хорошо очистить поверхность от шлифовальной пыли и опилок, а затем обезжирить подходящим растворителем. Перед использованием грунтовку тщательно перемешать. По возможности, нанести грунтовку кистью с плоской щетиной (флейцем) на все элементы поверхности. На края и торцы нанести дополнительный слой до насыщения. Технологический перерыв между слоями грунтовки: 2-3 часа.

Расход

85 мл/м² на один слой на гладкой поверхности. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается и может сильно отличаться в зависимости от сорта дерева и типа распила. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Основание

Содержание влаги в деревянных элементах, не строго сохраняющих и несохраняю-

щих размеры, не должно превышать 18%.

При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65%, нагрузка и повторное нанесение возможно через 2-3 часа. При более низкой температуре и большой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°С.

Подходящие инструменты

Наносить кистью или валиком. Рабочий инструмент сразу после использования помыть водой с мылом. Кисть или валик должны быть пригодны для нанесения водных акриловых эмалей и лаков.