

## ДИАМАНТ 182

Полимерминеральная сухая смесь для выполнения армированного слоя в легких штукатурных системах утепления, при ремонте и отделке фасада.



### Описание материала

#### ■ Назначение

Полимерминеральный клеевой состав для выполнения армированного слоя в легких штукатурных системах утепления (ЛШС) Diamant типов KH-0 и KH-2, при ремонте и отделке фасада.

#### ■ Свойства

- трудновоспламеняемый
- устойчив против атмосферных воздействий
- хорошая пластичность
- трещиностойкий
- паропроницаемый
- высокая адгезия
- удобное нанесение
- низкий расход.

#### ■ Технические данные

- коэффициент паропроницаемости: более 0,02 мг/(м·ч·Па)
- прочность сцепления клеевого состава с утеплителем - не менее предела прочности на отрыв слоев минеральной ваты; не менее предела прочности пенополистирола при растяжении.

#### ■ Расход

- Около 5,0 кг/м<sup>2</sup>

Данные о расходе являются приблизительными. Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте.

#### ■ Цвет

Серый.

#### ■ Упаковка

Мешки по 25 кг.

#### ■ Хранение

На поддонах, в сухом, защищенном от влаги месте, где можно хранить материалы, содержащие цемент или известь.

#### ■ Номер продукта

182.

### Технология нанесения

#### ■ Подготовка поверхности

Подложка должна быть ровной, чистой, сухой, прочной и не иметь разделяющих веществ.

Все загрязнения и продукты, препятствующие сцеплению с основанием (например, формовочное масло) или выступающие остатки необходимо удалить.

Сильно впитывающие, осыпающиеся или мелящиеся поверхности при ремонте или отделке фасадов необходимо зачистить до твердого состояния и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Глянцевым поверхностям придать шероховатость, загрунтовать адгезионной грунтовкой.

Поверхность теплоизоляционного материала должна быть ровной, очищенной и обеспыленной. Неровности и несоответствия стыков соседних теплоизоляционных плит отшлифовать и выровнять. В случае образования щелей их необходимо заполнить теплоизоляционным материалом.

#### ■ Приготовление растворной смеси

Содержимое упаковки 25 кг высыпать в 4,5-5,5 литров чистой, холодной воды и мешать медленно вращающейся мешалкой до получения однородной массы. Затем оставить примерно на 10 минут и еще раз перемешать, при необходимости отрегулировать консистенцию добавлением небольшого количества воды. В зависимости от погодных условий время вымешивания составляет 2 – 2,5 часа. Начиная застывать материал не разбавлять водой и не перемешивать снова.

#### ■ Пример оборудования для механизированного нанесения

- штукатурная станция Putzmaister MP25.

#### ■ Создание армированного слоя

Устройство армированного слоя осуществляется сверху вниз. Состав наносится на плиты утеплителя слоем заданной толщины (при необходимости пройти зубчатой теркой), затем прикладывается стеклосетка с перехлестом 100 мм, слегка втапливается и сразу зашпаклевывается методом «мокрое по мокрому» таким образом, чтобы обеспечить полное закрытие стеклосетки без пропусков и пор. Общая толщина покрытия должна составлять примерно 3-4 мм. После высыхания на поверхности армированного



слоя допускается просматривание фактуры от стеклосетки. Для создания гладкой поверхности слегка подскохший армированный слой допускается фильцевать (затирать) поролоновой теркой.

#### ■ Ремонт фасадов

Армирующий состав может использоваться для ремонта или выравнивания поверхности перед нанесением финишного покрытия. В качестве поверхности для нанесения подходят минеральные штукатурки с несущей способностью, а также прочные, матовые, щелочеустойчивые покрытия, выполненные красками и штукатурками на полимерной основе. Не подходят непрочные и отслаивающиеся покрытия, покрытия, склонные к набуханию. На подготовленную соответствующим образом поверхность наносится армированный слой согласно вышеизложенным указаниям.

#### ■ Температура применения

Во время нанесения и высыхания температура окружающей среды и подложки не должна опускаться ниже плюс 5°C.

Не следует работать под прямым воздействием солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или большой влажности воздуха.

#### ■ Высыхание

Армирующий состав полностью сохнет и может нести нагрузку через 3 дня. Декоративную штукатурку ре-





**DIAMANT**

комендуется наносить на армированный слой при нормальных погодных условиях не ранее чем через 7 дней.

В холодное время года и при высокой влажности воздуха происходит увеличение времени твердения.

■ **Чистка машин и инструмента**

Инструменты сразу после использования промыть водой.

**Указания**

Для защиты от воздействия дождя в период фазы высыхания строительные леса необходимо завесить.

■ **Утилизация отходов**

Сдавать в утилизацию только пустые мешки (без остатков материала). Отвердевший материал утилизировать как строительные отходы.

■ **Указания по безопасности**

Хранить в местах, недоступных для детей. Избегать попадания на кожу, в глаза. При работе использовать спецодежду, защитные перчатки, респиратор, очки. При попадании в глаза или на кожу промыть водой и, при необходимости, обратиться к врачу. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать ему упаковку.

**Техническая консультация:**

**Представительство  
Lacufa GmbH Lacke und Farben (ФРГ) в  
РБ**

пр. Дзержинского, 104, офис 1501

ВУ-220116 Минск

тел. +375 17 2715389

2714301

факс. +375 17 2715373

