

Titan

Фасадная краска для деревянных поверхностей



Самоочищающаяся и легко наносимая фасадная краска, которая отличается высоким качеством, блеском и стабильностью цвета.

Применение. Краску Titan можно наносить на неокрашенные или окрашенные масляными или акриловыми красками деревянные поверхности. Краска придает полуглянцевую поверхность и отлично подходит для окрашивания наружных деревянных поверхностей всех типов, таких как фасады, заборы, навесы для автомобилей и складские помещения.

Спецсвойства. Краска специально разработана для северного климата с новой уникальной гибридной комбинацией связующих полиуретановых алкида и акрила, что обеспечивает превосходную эластичность поверхностей, минимальное водопоглощение, высокую способность отталкивать грязь и защищает от плесени даже в тенистых местах. Продукт содержит биоциды IPBC, OIT и Diuron, которые служат барьерами для плесени и водорослей.

Подготовка поверхности. Очистить поверхность от грязи, пыли, посторонних включений стальной или волосной щеткой. Вымыть поверхность подходящим очищающим средством. Старую, отслаивающуюся краску удалить скребком. Глянцевые участки отшлифовать и тщательно удалить пыль. Если поверхность заражена плесенью или грибом, следует очистить ее специальными средствами. Торцевые концы древесины, места стыков, трещины обработать грунтовочным маслом Grundolja во избежание попадания воды.

Нанесение. Краска готова к применению. Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить краску тонкими слоями. При необходимости наносить несколько тонких слоев с интервалом высыхания 1-2 дня, чем один толстый слой. Не следует окрашивать нагретую древесину, или находящуюся под прямыми солнечными лучами.

Условия нанесения. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха от +5 до +35°C, а относительная влажность воздуха – меньше 80%. Влажность древесины не должна превышать 16 %.

Связующее вещество	Акриловый / полиуретановый алкид
Блеск	45% полуглянцевая, SFS-EN 13300
Плотность	1,17 кг/л
Сухой остаток	34% от объёма
Растворитель, очистка инструмента	Вода
Время высыхания	1-2 часов на отлип, следующий слой через 2-4 часа, полное высыхание 24-32 часов
Нанесения t°	Мин. +5°C
Вязкость	110-140 cP
Расход	6-10 м ² /л в зависимости от типа поверхности
Нанесение	Используя кисть, валик или, разбавив водой, распылением
Цвет	Белый (база А), База С
Пожарная безопасность	Краска не воспламеняющаяся
Время хранения	В неоткрытой таре от производителя два года с момента изготовления (см. № партии)
Упаковка	База А/С: 9 л, 2,7 л, 0,9 л

Охрана труда. Работу с материалом проводить осторожно, избегая длительного контакта с кожей и попадания распыленного материала в дыхательные пути. В случае попадания в глаза и или на слизистые, следует обратиться к врачу.

Защита окружающей среды. Пустую упаковку следует утилизировать или выбросить в место сбора отходов, а жидкие остатки – уничтожить, соблюдая местное законодательство. Вытрите инструменты перед тем, как вымыть их в растворе с мыльной водой. Плотнo закройте банку с краской и храните в недоступном для детей месте. Не выливайте оставшуюся краску в канализацию; сдайте ее в пункт приема.