

## Grund I Klassisk

Грунтовочное масло для наружных деревянных поверхностей



**Прозрачное масло для пропитывания наружных деревянных поверхностей, перед нанесением финишного покрытия.**

**Применение.** Предназначается для пропитывания всех видов древесины, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

**Спецсвойства.** Продукт состоит из смеси тунгового и льняного масел. Имеет высокую степень проникновения и хорошую водостойкость. Защищает древесину от влаги и уменьшает ее растрескивание. Предупреждает развитие грибов, плесени, синевы и насекомых. Придаёт отличную адгезию поверхностному покрытию. Материал разработан для пропитки "слабых мест" в деревянных конструкциях перед нанесением финишного покрытия. Примерами таких зон, где при использовании стандартной грунтовки, могут возникнуть проблемы во время эксплуатации покрытия, являются: торцевые концы древесины, места стыков, трещины и смолистые участки древесины.

**Подготовка поверхности.** Очистить поверхность от грязи, пыли, посторонних включений стальной или волосной щеткой. Древесина должна быть полностью сухой (допустимое содержание влаги 12-16%), так как влажное дерево не впитывает достаточное количество масла. Если поверхность заражена плесенью или грибом следует очистить ее специальными средствами. Сильно пораженные грибом гниения участки древесины лучше удалить.

**Нанесение.** Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также время от времени в процессе пропитывания. Наносить обильно кистью или методом окунания. Средство должно глубоко проникнуть в древесину, не образуя на поверхности пленку. Следует наносить несколько раз до тех пор, пока древесина не перестанет впитывать масло. Глянцевые пятна на сучках и масле, оставшееся на поверхности, вытереть хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной в уайт-спирите. Торцевые концы древесины, места стыков, трещины следует обработать с особой тщательностью. Не пропитывать нагретую

<b>Связующее вещество</b>	Жирный алкид/льняное масло/тунговое масло
<b>Блеск</b>	Не определяется
<b>Плотность</b>	0,85 кг/л (SS-18411)
<b>Сухой остаток</b>	16% от объёма
<b>Растворитель</b>	Уайт-спирит
<b>Время высыхания</b>	На отлип – 6ч, полное высыхание – через 12ч
<b>Нанесения t°</b>	Мин. +5°C
<b>Вязкость</b>	30-36 сек., DIN 3 мм
<b>Расход</b>	4-8 м <sup>2</sup> /л на пиленую, поверхность, 7-10 м <sup>2</sup> /л на строганную поверхность
<b>Нанесение</b>	Кистью, губкой, методом окунания или распылением
<b>Цвет</b>	Бесцветный, прозрачный
<b>Время хранения</b>	В неоткрытой таре от производителя два года с момента изготовления (см. Nr. партии)
<b>Упаковка</b>	1 л., 3 л., 10 л.

древесину или находящуюся под прямыми солнечными лучами. Высокая температура провоцирует слишком быстрое испарение растворителя, в связи с чем, нарушается процесс проникновения масла в древесину. Так как бесцветное грунтовочное средство не защищает деревянную поверхность от воздействия солнечного света, последующую обработку следует произвести как можно скорее.

**Условия нанесения.** Поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть менее 20%. Во время нанесения масла температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха менее 80%

**Охрана труда** Воспламеняющееся вещество. Содержит алифатический уайт-спирит. Беречь от детей. Избегать вдыхания паров растворителей или лакокрасочной аэрозоли во время распыления. Организовать эффективный воздухообмен. Во время работы использовать СИЗ.

**Защита окружающей среды.** Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство