

## Terasslasyr V

Глубоко проникающая лазурь для наружных деревянных поверхностей



**Водоразбавляемая алкидная глубоко проникающая лазурь для наружных деревянных поверхностей. Содержит Фунгициды и инсектициды.**

**Применение.** Предназначена для ранее необработанной древесины, пиленной или струганной, наружной или внутренней. Особенно хорошо подходит для ранее необработанных или обработанных пропиткой террас

**.Спецсвойства.** Содержит большое количество растительных масел, глубоко проникая в подложку. Защищает древесину от трещин и пересыхания, а также от воздействия атмосферной влаги. В колерованном виде имеет высокую светостойкость к УФ-лучам. Уменьшает риск возникновения плесени, грибка гниения и синевы, водорослей, насекомых. Стойкая к механическим воздействиям.

**Подготовка поверхности.** Очистить поверхность от грязи, пыли, посторонних включений стальной или волосной щёткой. Старую отслаивающуюся лазурь удалить скребком или абразивными материалами, глянцевые участки отшлифовать и тщательно удалить пыль. Если поверхность заражена плесенью или грибком следует очистить ее специальными средствами.

**Нанесение.** Лазурь готова к применению. Перед применением тщательно перемешать. Наносить лазурь тонкими слоями жёсткой кистью, с нажимом для лучшего проникновения материала в древесину. Лазурь должна глубоко впитаться в подложку, не формируя пленки на поверхности. Лучше наносить несколько тонких слоёв, с интервалом высыхания минимум 12 часов, чем один толстый слой. Учитывайте, что цвет становится насыщеннее при нанесении материала в несколько слоев. Наносите равномерно на всю поверхность для получения однородного оттенка. В случае обработки поверхности распылением, рекомендуется дополнительная отделка кистью. Не наносите, если есть большая вероятность дождя и высокая влажность. Не окрашивайте нагретые поверхности, а также при попадании на них прямых солнечных лучей. Из-за высокого сухого остатка Terasslasyr V не может применяться в качестве грунта при дальнейшем окрашивании.

<b>Связующее вещество</b>	Алкидное масло
<b>Блеск</b>	Полуматовый
<b>Плотность</b>	1,02 кг/л
<b>Сухой остаток</b>	23% от объёма
<b>Растворитель</b>	Вода
<b>Время высыхания</b>	На отлип – 3-4ч, следующий слой 12ч, полное высыхание – через 48ч
<b>Нанесения t°</b>	Мин. +5°C
<b>Вязкость</b>	90 сек F4
<b>Расход</b>	5-10 м <sup>2</sup> /л в зависимости от типа поверхности
<b>Нанесение</b>	Кистью, валиком или распылением
<b>Цвет</b>	Бесцветный, тонируется
<b>Условия хранения</b>	В плотно закрытой таре производителя. Защищать от мороза
<b>Упаковка</b>	0,9 л., 2,7 л., 9 л.

**Условия нанесения.** Поверхность перед нанесением должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть менее 16%. Во время нанесения лазури температура воздуха, поверхности и материала должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха менее 80%.

**Охрана труда.** Работу выполнять с тщательностью, избегая лишнего соприкосновения с материалом и попадания в дыхательные пути.

**Защита окружающей среды.** Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.