

# ВОЛМА-Слой

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ, НЕ ТРЕБУЮЩАЯ  
ГРУНТОВАНИЯ И ФИНИШНОГО ШПАКЛЕВАНИЯ  
ГОСТ Р 58279-2018



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|   |                   |
|---|-------------------|
| РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ      | 8-9 КГ НА 1 КВ.М  |
| РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ              | 5-30 ММ           |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ                 | 60 ММ             |
| ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ | 5-7 СУТОК         |
| РАСХОД ВОДЫ, ОРИЕНТИРОВОЧНО               | 0,55-0,65 Л/КГ    |
| ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ                     | ОТ +5 ДО +30 °С   |
| НАЧАЛО СХВАТЫВАНИЯ                        | НЕ РАНЕЕ 45 МИНУТ |
| ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ, МПА                  | НЕ МЕНЕЕ 2,0      |

|                    |      |       |       |       |
|--------------------|------|-------|-------|-------|
| ФАСОВКА:           | 5 кг | 15 кг | 25 кг | 30 кг |
| КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ: | 240  | 72    | 49    | 45    |

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для выравнивания стен и потолков рекомендованным слоем 5-30 мм (максимально 60 мм) под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой внутри помещений с нормальной относительной влажностью и температурой от +5°C до +30°C. При соблюдении технологии применения даёт глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания. Для ручного нанесения.

## ОСНОВАНИЯ:

Бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масляных пятен и отслоений. Металлические элементы обработать средством, предотвращающим коррозию. При работе без грунтования поверхность необходимо предварительно смочить водой. И дожидаться полного высыхания. При работе с грунтованием использовать грунтовку, соответствующую типу поверхности. Свойства по нанесению штукатурки без грунтования не распространяется на ячеистые блоки (пенобетон, газобетон), керамические блоки. В случае необходимости нанесения штукатурки без грунтования на пористые основания предварительно необходимо нанести «ВОЛМА-Слой» на небольшой участок и убедиться, что продукт соответствует всем заявленным характеристикам. На внешние углы закрепить угловой профиль. При оштукатуривании по «маякам» закрепить «маячковые» профили вертикально на поверхности с помощью штукатурки «ВОЛМА-Слой» или монтажного клея «ВОЛМА-Монтаж». При этом шаг между маяками должен быть меньше длины правила для разравнивания штукатурки.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

На 1 кг сухой смеси добавляется ориентировочно 0,55-0,65 л воды для получения рабочей консистенции. В чистую пластмассовую емкость, наполненную чистой водой комнатной температуры (не более 30 °C), засыпать сухую смесь и перемешать до однородной массы строительным миксером или электродрелью с насадкой в течение 2-3 минут. После 3-5 минут перерыва произвести повторное перемешивание в течение 1 минуты.

## НАНЕСЕНИЕ:

В течение 20 минут с момента затворения, полученный раствор нанести на поверхность рекомендованным слоем толщиной 5-30 мм (максимально до 60 мм) с помощью штукатурного сокола или набрасывая кельмой.

#### **РАЗРАВНИВАНИЕ:**

Штукатурную смесь на поверхности разровнять при помощи h-правила.

#### **ПОДРЕЗКА:**

Когда штукатурный раствор начнет схватываться (45-60 минут после затворения), поверхность выровнять трапециевидным правилом, держа его перпендикулярно основанию, срезая излишки и заполняя углубления.

#### **ЗАГЛАЖИВАНИЕ:**

Для получения идеально гладкой поверхности спустя 10-20 минут после подрезки штукатурку затереть губчатой теркой, обильно смоченной водой. После чего, дождавшись появления матовой поверхности, загладить штукатурку широким металлическим шпателем.

#### **ГЛЯНЦЕВАНИЕ:**

В течение суток, но не ранее, чем через 3 часа после приготовления раствора, штукатурку обильно смочить и загладить с помощью металлической гладилки или шпателя. После такой обработки поверхность не требует дополнительного шпаклевания.

#### **ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:**

После высыхания штукатурку рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения с целью улучшения адгезии при последующей финишной отделке.

#### **РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ:**

Для работы использовать чистый инструмент и емкости (загрязненные инструменты и емкости сокращают время использования штукатурного раствора). После работы инструмент вымыть водой.

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Мешки с сухой штукатурной смесью «ВОЛМА-Слой» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Гарантийный срок хранения (срок годности) в неповрежденной фирменной упаковке - 12 месяцев.

#### **ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:**

Работы выполнять согласно строительным требованиям, стандартам и правилам безопасности и гигиены труда.