

# Capacryl PU-Satin/PU-Gloss

Высококачественная, устойчивая к царапинам и ударам полиуретановая акриловые эмаль для наружных и внутренних работ.



## Описание продукта

Для нанесения высококачественных промежуточных и заключительных покрытий на грунтованные точные по размеру деревянные элементы, грунтованные поверхности из металлов и твердого ПВХ. Для наружных и внутренних работ.

Эмаль белого цвета тонов нельзя наносить на отопительные установки (радиаторы), поскольку возможно пожелтение (применять материал Capacryl Heizkörperlack).

### Область применения

для жилищного и офисного строительства, для гостиниц, ресторанов, школ, детских садов, больниц и т. д..

### Свойства

- разбавляется водой
- со слабым запахом
- прост и удобен в применении
- прочный
- высокая устойчивость к царапинам и ударам
- способен к диффузии
- устойчив к бытовым чистящим средствам
- класс мокрого истирания по DIN EN 13 300: класс 1 (соответствует устойчивости к истиранию по DIN 53 778)
- подходит для детских игрушек согласно DIN EN 71-3
- устойчив к средствам дезинфекции

### Связующее

Полиуретано-акриловая дисперсия

### Упаковка

**Стандарт:**

375\* мл, 750 мл, 2,5 л, 10\* л

\* Только белый цветовой тон.

**ColorExpress:**

350 мл, 700 мл, 2,4 л, 9,6 л

### Цвет

**Стандартный цветовой тон PU-Gloss:**

Белый

**Стандартный цветовой тон PU-Satin:**

Белый, RAL 1023, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6002, RAL7035, RAL 8003, RAL 9005.

В установке для колерования ColorExpress (Capamix) продукт колеруется во многие цветовые тона коллекции 3D, а также в цветовые тона других коллекций.

При применении продукта Capacryl PU-Satin темных и интенсивных цветовых тонов на поверхности может произойти временное истирание пигmenta, поэтому на внутренних поверхностях требуется нанесение прозрачного защитного слоя Capadur Parkett- und SiegelLack.



**Устойчивость цветового тона в соответствии с инструкцией BFS № 26:**

Связующее: Класс А

Пигментация: Группа 1-3 в зависимости от цветового тона.

## Степень глянца

**Capacryl PU-Gloss:**

Глянцевая

**Capacryl PU-Satin:**

Шелковисто-матовая

## Хранение

В прохладном месте, но не на морозе.

Срок хранения в оригинально закрытой упаковке 12 месяцев.

**Применение**

## Подходящие подложки

Грунтованные точные по размеру деревянные элементы, грунтованный металл и твёрдый ПВХ. Поверхность должна быть чистой, сухой, обладать несущей способностью, без разделяющих веществ. Влажность точных по размеру деревянных элементов не должна превышать 13%.

## Подготовка подложки

**Деревянные элементы**

Отшлифовать деревянную поверхность по направлению волокон, тщательно очистить и удалить выступающие вещества, например, смолу. Отломить острые края (см. инструкцию BFS № 18).

**Железо, сталь**

Подготовить железо и сталь до нормативного состояния SA 2 ½ (струйная обработка) или ST3 (машинная обработка) согласно DIN EN ISO 12 944-4.

**Цинк, твёрдый ПВХ**

Промыть аммиачными средствами с использованием абразивного материала согласно инструкции BFS № 5 и 22.

**Алюминий, медь**

Промыть нитроразбавителем или чистящими средствами с содержанием фосфорной кислоты с использованием абразивного материала согласно инструкции BFS № 6.

**Старые покрытия**

Отшлифовать старые покрытия и/или выщелочить. Не обладающие несущей способностью покрытия удалить.

## Метод нанесения

Capacryl PU-Gloss/PU-Satin можно наносить кистью, валиком или распылителем. Перед применением тщательно перемешать и при необходимости для нанесения промежуточного покрытия разбавьте максимум 5-15% воды. При нанесении кистью используйте кисть Orelmix.

При нанесении покрытия вручную на большие поверхности нанести лак полиамидным (нейлоновым) валиком с коротким ворсом (текстурным) и сразу же обработать поверхность валиком с мелкими порами из пенопласта или кистью Orelmix.

Размер инструмента должен соответствовать площади обрабатываемой поверхности, чтобы обеспечить быстрое нанесение лака и равномерную последующую обработку поверхности.

**Указания для нанесения способом распыления:**

	Ø распылителя	Давление распыления	Давление воздуха	Разбавление
Airless	0,011 – 0,015 дюйма	200 бар	-	макс. 5%
Airmix/Aircode	0,011 – 0,015 дюйма	120 бар	2,5 бар	макс. 5%
Низкое давление	1,8 – 2,2 мм	-	ок. 0,5 бар	макс. 15%
Высокое давление	2,0 – 2,5 мм	-	2-3 бар	макс. 15%

## Структура покрытия

Подложка	Применение	Подготовка подложки	Пропитка	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, деревянные материалы	внутр.	шлифование / чистка	---	Capacryl Holz-IsoGrund <sup>1)</sup>		
Точные по размеру деревянные элементы	наружн.	BFS № 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capacryl Holz-IsoGrund <sup>1)</sup>		Capacryl PU-Vorlack <sup>2)</sup>
Железо, сталь	внутр.	удаление ржавчины / чистка	---	Capalac AllGrund		Capacryl PU-Gloss / PU-Satin <sup>3)</sup>
	наружн.	удаление ржавчины / чистка	---	2 x Capalac AllGrund		
Цинк	внутр. / наружн.	BFS № 5	---	Capacryl Haftprimer		
Алюминий / медь	внутр. / наружн.	BFS № 6	---	Capacryl Haftprimer		
Твердый ПВХ	внутр. / наружн.	BFS № 22	---	Capacryl Haftprimer		
Старые покрытия, обл. несущей способностью	внутр. / наружн.	шлифование / выщелачивание	Дефекты в старых покрытиях обработать в соответствии с типом подложки и загрунтовать.			

\* На точные по размеру деревянные детали необходимо наносить двойное промежуточное покрытие в соответствии с инструкцией BFS № 18.

1) На деревянные поверхности с содержанием водорастворимых красящих веществ всегда наносить Capacryl Holz-IsoGrund, на сучки – 2 слоя.

2) Промежуточное покрытие должно совпадать по тону с заключительным покрытием.

Для цветовых тонов со слабой укрывистостью (красный, желтый, оранжевый) в установке ColorExpress автоматически смешивается цветовой тон, позволяющий достичь лучшей укрывистости заключительного покрытия. Этот цветовой тон отличается от выбранного цветового тона в пользу повышения укрывистости заключительного слоя.

3) Для цветовых тонов со слабой укрывистостью (например, из желтого / красного / оранжевого спектра) требуется дополнительное покрытие.

Указание: на порошковых покрытиях, покрытиях Coll-Coating и других критических подложках предварительно обработать пробный участок и проверить адгезию.

## Расход

Ок. 100 – 120 мл/м<sup>2</sup> на слой.  
Расход зависит от свойств обрабатываемой поверхности.  
Точный расход определяется при пробном нанесении.

## Условия применения

**Нижний предел температуры при нанесении покрытия:**

+8°C для материала, подложки и окружающей среды.

Сушка/время сушки

При 20°C и 65% относит. влажности воздуха	<b>Поверхность сухая « от пыли»</b>	<b>На поверхность можно наносить следующее покрытие</b>	<b>Поверхность полностью высохшая</b>
время	1 – 2 часа	10 – 12 часов	48 часов

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время сушки увеличивается.

Чистка инструментов

Сразу после применения промыть инструменты водой.

## Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

- Хранить в недоступном для детей месте.
- При распылении использовать комбинированный фильтр A2/P2.
- При шлифовальных работах использовать фильтр против пыли P2.
- Обеспечить хорошую вентиляцию во время и после применения.
- Применение пищи, питье и курение во время применения краски необходимо исключить.
- При попадании в глаза и кожу сразу тщательно промыть водой.
- Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Утилизация

Утилизируются только полностью пустые емкости.

- Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе.
- Высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Подробные указания

См. паспорт безопасности

Центр обслуживания

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua