

**ТИП КРАСКИ**

Водоразбавляемый кроющий антисептик на основе гибридного связующего с длительным интервалом между ремонтными окрасками для наружных работ. Гибридное связующее VISA PREMIUM сочетает акрилат и алкид образуя современный и износостойкий продукт. Легко наносимый VISA PREMIUM представляет укывную защиту, и при этом оставляет видимым рисунок текстуры дерева.

Образует водостойкую но хорошо воздухопроницаемую поверхность. Отделка: глянцевая.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Применяется для обновления старых, выцветших деревянных поверхностей, ранее обработанных защитными составами, а также когда требуется однотонный оттенок на старых и новых деревянных поверхностях, обработанных защитными составами. Подходит также для применения на необработанных и пропитанных под давлением деревянных поверхностях, так же для использования на бревенчатых поверхностях. Объектами применения являются: стены, наличники, заборы, оконные переплеты и т.д.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Содержание сухих веществ** Прим. 32 объемных %

**Летучие органические вещества (VOC)** EU VOC допустимое значение (кат A/e): 130 г/л. VOC изделия: макс. 130 г/л.

**Практический расход** Распиленная доска 6 - 8 м<sup>2</sup>/л  
Строганная доска 9 - 11 м<sup>2</sup>/л

**Плотность** прим. 1,2 г/мл

**Время высыхания, +23°C / 50 % RH**  
- нанесение следующего слоя через 12 часов  
При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.

**Разбавитель, очистка инструментов** Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством для очистки кистей RENSA BRUSH.

**Глянец** Глянцевая

**Цвета** Краска подходит к колеровочной системе Текномикс.

**Атмосферостойкость** Хорошая

**Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)** База 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L  
База 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

---

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

См. паспорт по технике безопасности.

**См. на обороте**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка поверхности и грунтовка

#### НОВАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

Поверхности, подверженные агрессивному воздействию окружающей среды, необходимо обработать как можно скорее. Как минимум, предварительную подготовку, пропитку и грунтование необходимо выполнить тем же летом во время строительства.

С поверхности удалить снимающийся материал, грязь и пыль. Загрязненные и/или заплесневелые поверхности вымыть средством для очистки фасадов RENSA FACADE. Нанесите моющее средство на поверхность и оставьте до проявления реакции. Важно не допустить высыхания поверхности, на которую нанесено моющее средство. Далее тщательно промойте поверхность чистой водой и дайте полностью высохнуть.

Пропитайте поверхность бесцветным грунтовочным антисептиком из серии WOODEX. Для нанесения используйте распылитель или кисть. Дайте высохнуть 1 сутки. Особенно тщательно обработать торцы древесины.

Поверхность, пропитанную грунтовочным антисептиком затем загрунтовать VISA PREMIUM, либо в неразбавленном виде или разбавленным на 5 - 10 %. Дать высохнуть около 12 часа. Наносить кистью. При нанесении распылителем поверхность завершить кистью. Тщательно обработать торцевые поверхности.

#### ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОКРАШЕННАЯ, ОКРАШЕННАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРУНТОВКИ ИЛИ СТАРАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

Отремонтируйте или замените ветхие части деревянной поверхности. Удалите старое покрытие, имеющее плохую адгезию, серую и рыхлую поверхность древесины необходимо проскоблить, используя металлическую щетку, старые покрытия можно также удалить с помощью инфракрасного обогревателя. Избегайте излишнего повреждения деревянной поверхности. Следует учитывать, что адгезия старого толстого слоя краски может быть недостаточной, даже если поверхность выглядит неповрежденной, поэтому его необходимо удалить.

Поверхности вымыть средством для очистки фасадов RENSA FACADE. Нанесите моющее средство на поверхность и оставьте до проявления реакции. Важно не допустить высыхания поверхности, на которую нанесено моющее средство. Далее тщательно промойте поверхность чистой водой и дайте высохнуть. Избегайте излишнего увлажнения деревянных поверхностей в процессе мойки.

Отчищенные до основания поврежденные участки деревянной поверхности пропитать грунтовочным антисептиком из серии WOODEX. Дать высохнуть 1 сутки. Далее произвести грунтовочную окраску VISA PREMIUM. Дать высохнуть около 12 часа.

### Поверхностная окраска

Краску тщательно перемешать перед нанесением.

Для того, чтобы избежать различия в цвете, при окраске больших поверхностей следует использовать краску одной партии колеровки для всей поверхности и / или смешать достаточное количество краски в одну емкость.

VISA PREMIUM наносится кистью. При нанесении распылителем поверхность завершить кистью. Рекомендуемый размер сопла безвоздушного распылителя 0,015–0,019".

Загрунтованные или ранее окрашенные поверхности укрываются 1-2 слоями краски, в зависимости от шероховатости поверхности, цвета основания и краски. Избегайте нанесения толстой пленки на бревенчатые поверхности.

#### **Условия нанесения**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.  
Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в сухом состоянии.  
Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должны быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.  
Избегать выполнения окрасочных работ под прямыми солнечными лучами.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости

**ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА**

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---



VE\_2168\_Tuoteseloste.pdf