

Клей многоцелевой для пола и стен «GOLDBASTIK BF 60»



ПРЕИМУЩЕСТВА

- легкое нанесение;
- профессиональное качество;
- длительное время укладки;
- высокая начальная схватываемость;
- суперпрочный, обладает мощными клеевыми нитями;
- может применяться для теплых полов и под мебель на роликах;
- пригоден для укладки покрытия на влажный и высохший клеевой слой;
- устойчив к замораживанию.

6,5 кг

13 кг

19,5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	готовый к применению
Основа	модифицированный акриловый полимер со смолами
Консистенция	средняя вязкость
Цвет покрытия	бежевый после высыхания
Плотность	ок. 1,35 г/см ³
Время подсушки	10-30 минут* (на впитывающих основаниях) 30-60 минут* (на невпитывающих основаниях)

Время укладки	до 60 мин. после подсушки (в зависимости от основания и покрытия)
Время высыхания	48 часов*
Готовность к эксплуатации	через 72 часа
Способ нанесения	зубчатый шпатель A1/A2//B1/B2
Расход	250-280 г/м ² (шпатель A1/A2), 400-450 г/м ² (шпатель B1/B2)
Условия применения	температура воздуха, клея и основания от +15 °С, влажность воздуха менее 75%

Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30



natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30



oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88



info@goldbastik.com

Применение	внутри помещений
Морозостойкость	да, допускается транспортное замораживание до -40°С (не более 5 циклов)
Пожароопасность	нет
Условия хранения	при температуре от +5 до +30°С
Гарантийный срок хранения	2 года, в заводской невскрытой упаковке

* В зависимости от условий проведения работ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для суперпрочного приклеивания гомогенных и гетерогенных ПВХ, виниловых покрытий в рулонах и плитке, в т.ч. линолеумных покрытий, а также резиновых (каучуковых) покрытий толщиной до 4 мм, ковровой плитки и ковровина, натурального линолеума, текстильных покрытий на синтетических и натуральных подложках (напр. из латекса, ПВХ, полиуретана, джута), иглопробивных покрытий, кварц-виниловых, LVT и пробковых плиток, виниловых настенных покрытий на впитывающие и не впитывающие влагу основания внутри помещений.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +15°С** и относительной влажности воздуха ниже 75%. Основание должно быть подготовленным – прочным, сухим и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. При необходимости основание следует прогрунтовать и выровнять специальным самонивелирующимся составом или шпатлевкой. Рулонные материалы должны быть предварительно раскроены и выдержаны в раскатанном состоянии не менее 2-х суток для распрямления и удаления заломов. В случае замерзания клея дать ему оттаять 2-3 дня при комнатной температуре.
2. **Перед применением тщательно перемешать. Убедиться в виде основания (впитывающее влагу либо нет).** Равномерно нанести клей на основание зубчатым шпателем A1/A2 (для покрытий с гладкой подложкой) или B1/B2 (для покрытий на рельефной подложке).

3. При укладке **на впитывающие основания:** уложить покрытие в предварительно подсушенный клеевой слой. Время предварительной подсушки зависит от температуры в помещении, влажности, толщины клеевого слоя, вида покрытия. Время подсушки для *текстильных покрытий и покрытий из иглопробивных материалов* – ок. 25 мин. (клеевой слой должен быть подсушенным). Время подсушки для *виниловых и ПВХ покрытий* – от 10 до 20 мин. (клеевой слой должен быть полувлажным), для *резиновых (каучуковых) покрытий и натурального линолеума* - 10-15 минут (клеевое поле должно быть еще влажным). При укладке **на не впитывающие влагу основания** (старое приклеенное покрытие, керамическую плитку и т.д.) клей должен полностью подсохнуть - 30-60 мин. Оптимальное время подсушки для **слабовпитывающих оснований** (фанеры, ДСП и т.п.) – 30-40 мин.

4. При укладке покрытия подложка должна полностью соприкоснуться с клеевыми рифами. Уложенное покрытие необходимо сразу же притереть, особенно в области швов, от центра к краям с целью удаления воздуха и обеспечения максимального контакта с клеем. Спустя 15-20 минут следует еще раз притереть покрытие в местах напряжения. Загрязнения клеем следует очистить водой до его высыхания. Сварку швов можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки покрытия. В течении 72 часов после приклеивания не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +30°С в заводской невскрытой упаковке. Допускается транспортное замораживание до -40°С (не более 5 циклов), которое не влияет на свойства продукта. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Умеренно опасное вещество (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза следует немедленно обильно промыть их чистой водой и обратиться к

врачу.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ ВУ 191905626.007-2017 «Клеи для напольных и стеновых покрытий».
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы изделия. Безопасность.».

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.com.