

# AmphiSilan-Tiefgrund LF

Специальное грунтовочное средство для наружных работ, придающее поверхности водоотталкивающие свойства.



## Описание продукта

Область применения	Для укрепляющего и выравнивающего грунтовочного покрытия, как на крупнопористых, впитывающих и имеющих легкую осыпь песка штукатурках, так и на кладке из силикатного кирпича, а также идеально для теплоизолирующих систем ThermoSan-System .
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Со слабым запахом,</li> <li>■ Без растворителей,</li> <li>■ Придает гидрофобность,</li> <li>■ Готовое к применению,</li> <li>■ Простое в обработке.</li> </ul>
Связующее	Комбинация кремнийорганических полимеров и специальной синтетической дисперсии.
Упаковка	10 л
Хранение	В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.
Технические данные	■ Плотность: 1,0 г/см <sup>3</sup>

## Применение

Подходящие подложки	Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.
Подготовка подложки	Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650 „Основания и их предварительная подготовка“.
Метод нанесения	AmphiSilan Tiefgrund LF. может наноситься обычными способами нанесения кистью, роликом и распылителем. Также и с использованием безвоздушных распылителей.  <b>Безвоздушное нанесение (Airless):</b> Форсунка: 0,029" Давление при распылении: 50 бар Угол напыления: 60°
Структура покрытия	На нормально впитывающих основаниях, в неразбавленном виде, в один слой. На сильно впитывающих основаниях, в один слой, в неразбавленном виде, однако с полной пропиткой.  Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок.



Расход	<p>Благодаря подмешиванию в ThermoSan макс. 10% AmphiSilan Tiefgrund LF, во многих случаях в этой системе можно отказаться от дополнительной грунтовки (техническая информация №156).</p> <p>Прибл. 150–250 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от структуры основания.</p> <p>Точный расход определяется путем пробного нанесения.</p>
Условия применения	<p><b>Нижний температурный предел при обработке и сушке:</b></p> <p>Температура воздуха и основания должна быть порядка +5 °С.</p>
Сушка/время сушки	<p>При +20 °С и относительной влажности воздуха 65% через 12 часов поверхность готова к последующей обработке.</p> <p>При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное время сушки.</p>
Чистка инструментов	<p>Рабочие инструменты промыть водой сразу после применения.</p>

## Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	<p>Грунтовка AmphiSilan Tiefgrund LF не подходит для нанесения на горизонтальные поверхности, подвергаемые водяной нагрузке.</p> <p><b>Совместимость с другими лакокрасочными материалами:</b></p> <p>Для того, чтобы сохранить специфические свойства, AmphiSilan Tiefgrund LF нельзя смешивать с другими материалами или разбавлять другими материалами.</p> <p>Хранить в местах, недоступных для детей. Защищать глаза и кожу от попадания брызг краски.</p> <p>При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом.</p> <p>Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву.</p>
Утилизация	<p>Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки материала могут быть утилизированы как засохшие краски или как бытовой мусор.</p>
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	<p>Продукты данной категории (A/h): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. &lt; 1 г/л VOC.</p>
Код продуктов ЛКМ	M-GF01
Подробные указания	См. паспорт безопасности вещества.
Центр обслуживания	<p>Телефон: +38 (044) 379 06 91</p> <p>Факс: +38 (044) 379 06 85</p> <p>e-mail: info@caparol.ua</p>