

# Putzgrund 610

Водоразбавляемая, адгезионная, наполненная, специальная грунтовочная краска для минеральных наружных и внутренних поверхностей с несущей способностью.



## Описание продукта

### Область применения

Для нанесения хорошо укрывистых, шероховатых грунтовочных покрытий на обладающие несущей способностью минеральные наружные и внутренние поверхности.

Применяется специально в качестве придающего адгезию предварительного покрытия при последующем нанесении покрытий из штукатурок на основе синтетической смолы, силиконовой смолы, дисперсионных силикатных штукатурок, минеральных штукатурок и штукатурок с цветными камнями, что значительно облегчает нанесение и структурирование этих материалов и повышает производительность на единицу поверхности.

Подходит для систем теплоизоляции Capatect-WDV-System A+B, Capatect-VHF-System (см. таблицу на странице 2). Кроме того, при применении продукта на наружных поверхностях снижается водопоглощающая способность подложки, т.к. вода, проникающая через дефектные участки структурной штукатурки, задерживается грунтовочным слоем.

Putzgrund 610 применяется, также, в качестве придающего структуру грунтовочного покрытия, при нанесении лазури Arte-Lasur и Deco-Lasur, а также в качестве грунтовочного покрытия при нанесении материалов Capadecor-Putz и Capadecor Calcino-Decor.

### Свойства

- атмосферостойчивый,
- водоотталкивающий,
- обладает хорошей укрывистостью,
- с высокой адгезией,
- разбавляется водой,
- экологически чистый,
- со слабым запахом,
- колеруется в системе ColorExpress.
- «Не горючий» или «трудно воспламеняемый» в зависимости от структуры системы Capatect-WDV-System или Capatect-VHF-System.

### Связующее

Дисперсия синтетического материала в соответствии с DIN 55945

### Упаковка

Белый цвет: 8, 16 и 25 кг.

### Цвет

Белый

Putzgrund 610 колеруется максимум 25% CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (ранее Alpinacolor) или AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarben.

Putzgrund 610 колеруется в установке ColorExpress во все оттенки цветовых коллекций: от светлых тонов до тонов с коэффициентом яркости 70.

### Хранение

В прохладном месте, но не на морозе.

### Технические данные

- Плотность: ок. 1,6 г/см<sup>3</sup>



## Применение

Подготовка подложки

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Для определения пригодности продукта для различных подложек обратитесь к нашей технической информации № 650 «Подложки и их предварительная обработка».

Новые минеральные штукатурки и грунтовочные штукатурки в зависимости от времени года и температуры не обрабатывать минимум 2-4 недели.

Метод нанесения

Oberputze		Putz- und Putzgrund-Farbtone	Zwischenanstrich mit Putzgrund 610 bei Armierungsschichten mit:							
			190	186M	133 LEICHT	700	699	Carbon-Spachtel	CarboNit	ArmaReno Sockel
verarbeitungsfertig	Capatect-Fassadenputz R und K	weiß farbig	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2
	AmphiSilan-Fassadenputz R und K	weiß farbig	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2
	Sylitol-Fassadenputz R und K	weiß farbig	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	1 2	1 2	1 2	3, 4 3, 4
	Capatect-Faschenputz K10	weiß farbig	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2
	Capatect-Fassadenputz Fein	weiß farbig	1 1	1 1	1 1	1 1	4 4	4 4	4 4	1 1
	Capatect-Buntstein-Sockelputz	farbig	2	2	2	–	2	2	2	2
	Capatect-CS-Strukturputze	weiß farbig	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
Werk trockenmörtel	Capatect-Mineral-Leichtputz R und K	weiß farbig	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	– –	– –	– –	3, 4 3, 4
	Capatect-Mineralputz R und K	weiß farbig	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	– –	– –	– –	3, 4 3, 4
	Capatect-Modellier- und Spachtelputz	weiß farbig	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	– –	– –	– –	3, 4 3, 4
	Capatect-ArmaReno	weiß	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	–	–	–	3, 4
	Capatect-Feinspachtel	weiß	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	–	–	–	3, 4
	Capatect-Edelkratzputz K40	weiß farbig	– –	– –	3, 4 3, 4	– –	– –	– –	– –	– –
1 =	Grundierung erforderlich									
2 =	Grundierung im Farbton des Oberputzes erforderlich									
3 =	Grundierung erforderlich bei sehr trockener oder warmer Witterung als Aufbrennsperre									
4 =	Grundierung erforderlich, wenn die Armierungsschicht durch längere Standzeit (z. B. Arbeitsunterbrechung durch Wintereinbruch) ungeschützt war und entsprechend angewittert ist									
– =	Kombination nicht möglich									

Разбавление

Разбавлять только водой.

Структура покрытия

На наружные грубо пористые поверхности, с лёгкой песчаной осыпью или впитывающие поверхности нанести грунтовочное покрытие OptiGrund E.L.F. На штукатурки с осыпью песка или мелением нанести грунтовочное покрытие Dura-grund. На теплоизоляционные системы AmphiSilan-Putzfestiger.

На внутренние мягкие гипсовые поверхности и гипсокартонные плиты нанести грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB.

На поверхности с водорастворимыми красящимися веществами нанести грунтовочное покрытие Caparol-Filtergrund grob.

На нормально впитывающие, обладающие несущей способностью поверхности нанести покрытие без предварительного грунтования.

В качестве грунтовочного и промежуточного покрытия продукт разбавляется макс. на 10% водой до получения требуемой консистенции.

	<p>При последующем нанесении цветных покрытий из штукатурок на основе синтетической смолы, силиконовой смолы, дисперсионных силикатных штукатурок, минеральных штукатурок и штукатурок с цветными камнями продукт Putzgrund 610 необходимо отколеровать в тон заключительного покрытия.</p> <p>Указания по применению под покрытие Capa-stone даны в технической информации № 230.</p>
Расход	<p>На гладкой поверхности ок. 250 – 350 г/м<sup>2</sup> в зависимости от подложки и способа нанесения. На шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.</p>
Условия применения	<p><b>Нижний предел температуры при нанесении и сушке:</b></p> <p>+5°C для окружающего воздуха и подложки.</p>
Сушка/время сушки	<p>При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65% через 12 часов поверхность может подвергаться дальнейшей обработке.</p> <p>При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.</p>
Инструменты	<p>Может наноситься кистью и валиком. После применения рабочие инструменты сразу помыть водой.</p>
Замечание	<p>Putzgrund 610 не пригоден для нанесения на горизонтальные поверхности, подвергающиеся воздействию воды.</p> <p>При применении продукта Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах растворителя, поэтому обеспечьте достаточную вентиляцию. В чувствительных областях применяйте продукт AmphiSilan-Putzfestiger со слабым запахом, не содержащий ароматических углеводородов.</p> <p><b>Совместимость:</b></p> <p>Чтобы сохранить специальные свойства продукта, Putzgrund 610 можно смешивать только с колерами CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (ранее Alpinacolor) или AVA - Amphicolor Vollton- und Abtönfarben или колеровать в системе ColorExpress. Не добавлять другие материалы!</p>

## Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	<p>Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.</p>
Утилизация	<p>Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.</p>
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	<p>для данного продукта (кат. А/а): 30 г/л Этот продукт содержит макс. 10 г/л VOC</p>
Код продуктов ЛКМ	M-GR01
Декларация состава	<p>Дисперсия акриловой смолы, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, вода, вспомогательные средства для образования плёнки, добавки, консерванты.</p>
Центр обслуживания	<p>Телефон: +38 (044) 379 06 91</p> <p>Факс: +38 (044) 379 06 85</p> <p>e-mail: info@caparol.ua</p>

## Техническая информация G659R NOE · Выпуск: Апрель 2017