

Лак Ярославские краски Faktura паркетный



Быстросохнущий уретан-алкидный паркетный лак FAKTURA™ для декоративной отделки и защиты паркета, окрашенных и новых деревянных полов, лестниц, а также других изделий из дерева (двери, мебель, столярные изделия) эксплуатируемых внутри зданий типа А, Б, В, в том числе детских, спортивных, жилых и общественных помещений с нормальной нагрузкой, где не требуется специальный режим влажной дезинфекции. Допускается нанесение по линолеуму. Обладает уникальной прочностью и износостойкостью, надежно защищает паркет от царапин и других внешних воздействий. Образует прозрачное эластичное покрытие, устойчивое к временному воздействию воды и бытовых моющих средств. Не растрескивается на стыках паркетных досок.

Свойства:

- Быстро сохнет.
- Лак не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Серебро (Ag+) – естественный антисептик дружественный человеческому организму – обеспечивает здоровый микроклимат в доме, т.к. ионы серебра подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов.

- Прочный. Износостойкий
- Для пола, лестниц, столярных изделий

Морозостойкость: Выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных температурах. Оптимальные условия хранения от -30°C до +30°C.

Фасовка: 0.9 л, 2.7 л

Расход: 1 л до 15 м²

Высыхание: 8-10 часов

Степень блеска: полуматовый, глянцевый

Меры предосторожности:

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.

Состав: уралкид, растворитель, сиккатив, целевые добавки.

Применение:

Паркет отциклевать или отшлифовать, очистить от грязи, пыли, жировых загрязнений. Ранее окрашенную поверхность обработать шлифовальной шкуркой, пыль удалить. На всех этапах работы древесина должна быть сухой. Наносить кистью или валиком для лака равномерным слоем вдоль волокон древесины (по направлению ворса) спокойными движениями в 2-3 слоя при температуре выше + 50С. Для получения идеального результата после высыхания первого слоя лака поверхность слегка зашкурить мелкозернистой шкуркой, очистить от пыли. При необходимости лак разбавить уайт-спиритом в количестве не более 5%.