

Грунт-эмаль на ржавчину 3в1



Защитно-декоративная грунт-эмаль «3в1» по ржавому и чистому металлу выполняет три функции: преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки и защитной эмали. Образует на окрашенной поверхности светостойкое, атмосферостойкое покрытие останавливающее дальнейшее развитие коррозии на металле и обеспечивающее надежную защиту её от коррозии.

Назначение: Грунт-эмаль по ржавчине «3в1» предназначена для окрашивания чистых и ржавых металлических поверхностей, включая крупногабаритные конструкции, изделия сложной конфигурации (решетки, трубы, ограды и т.д.), эксплуатируемые в атмосферных условиях. Допускается окрашивание деревянных поверхностей.

Рекомендации по нанесению

Поверхность очистить от непрочного держащегося старого покрытия, рыхлой ржавчины и окалины, обезжирить уайт-спиритом. Наносить в 2 слоя при температуре от +5° до +30°С. При необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом не более 10%. Высыхание каждого слоя при температуре (20±2)°С до готовности к эксплуатации – 24 часа. При температуре ниже 15°С и относительной влажности воздуха выше 70% время высыхания может увеличиваться.

Расход на однослойное покрытие – в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения – 1 кг на 5-10 м².

Перед применением тщательно перемешать до однородной консистенции. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем.

Меры предосторожности: транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение в течение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Беречь от огня!

Состав: алкидный лак, пигменты, целевые добавки, растворители, сиккатив.

Цвета: Белый, черный, желтый, красный, зеленый, салатный, синий, серый, коричневый, голубой

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев

более		раздел 2
13 Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, час, не менее	24	По ГОСТ 9.403 метод А и 5.6 настоящих ТУ
- воды		
- раствора хлористого натрия с массовой долей 3 %	24	
14 Температура вспышки в закрытом тигле, $^\circ\text{C}$ (класс 3, подкласс 3.3)	23 и более, но менее 61	По ГОСТ 12.1.044 и 5.7 настоящих ТУ
Примечание - Допускается при хранении увеличение условной вязкости грунт-эмали, если грунт-эмаль при разбавлении её растворителем до вязкости, указанной в пункте 4, будет соответствовать требованиям и значениям настоящим техническим требованиям.		