

Caparol-Akkordspachtel fein



Готовая к применению акриловая финишная шпатлевка для создания особо гладких поверхностей, а также исправления небольших стыков и дефектов, усадочных трещин.

Область применения

Caparol-Akkordspachtel fein:

Универсальная ремонтная шпатлевка для исправления небольших стыков и дефектов, усадочных раковин и трещин, для выравнивания отштукатуренных и бетонных поверхностей, а также для мелкоструктурного крапления выровненных настенных и потолочных поверхностей.

Подходит для создания поверхностей с уровнем качества Q3 и Q4 на гипсовых (гипсокартонных) плитах в соответствии с указаниями в инструкции BVG № 2 и инструкции BFS № 12.

Caparol-Akkordspachtel mittel:

Универсальная малярная шпатлевка для шпатлевания больших неровностей, усадочных раковин и трещин, для гладкого шпатлевания бетона, шероховатых и поврежденных штукатурных поверхностей и для структурного крапления.

Подходит для создания поверхностей с уровнем качества Q3 и Q4 на гипсовых (гипсокартонных) плитах в соответствии с указаниями в инструкции BVG № 2 и инструкции BFS № 12.

Свойства

- разбавляется водой, экологически безопасная, со слабым запахом,
- высокая степень адгезии,
- прочная в затвердевшем состоянии, не оседает,
- может подвергаться шлифованию в затвердевшем состоянии и фильцеванию в сыром состоянии,

- способная к диффузии,
- удобен при нанесении и выравнивании,
- трудно воспламеняемая (B1)

Связующее

Дисперсия искусственной смолы

Упаковка

Пластиковое ведро 25 кг

Цвет

Естественный белый.

Колеруется с помощью добавления макс. 5% CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (ранее Alpinacolor) или AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarben.

Степень глянца

матовая

Хранение

В прохладном месте, но не на морозе.

Подходящие подложки

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

В зависимости от типа и свойств подложки перед шпатлеванием необходимо нанести соответствующую грунтовку. См. указания в ТИ № 650 «Подложки и их предварительная подготовка». Глянцевые старые покрытия с несущей способностью сделать шероховатыми.

Метод нанесения

Выравнивающее шпатлевание вручную:

Шпатлевку Caparol-Akkordspachtel перед применением тщательно перемешать и нанести с помощью стального гладильного шпателя. После подсыхания отфильтровать поверхность, смачивая при этом затирочную терку с накладкой из губки водой, или отшлифовать сухим способом. Шпатлевку Caparol-Akkordspachtel fein, mittel можно наносить и распылителем, предварительно отрегулировав консистенцию (добавить макс. 5-10% воды).

После достаточного высыхания гладко зашпатлеванной поверхности можно нанести материал способом крапления с мелкой структурой. Структурная картина зависит от степени разбавления и используемого размера распылителя. Нанесение методом крапления рекомендуется для потолочных

поверхностей, которые должны оставаться в необработанном состоянии.

Нанесение безвоздушным распылителем (Airless):

Шпатлевка наносится приборами для подачи штукатурки или мощными безвоздушными распылителями.

На пистолетах Airless необходимо удалить все фильтры.

Распылитель 0,035-0,043"

Давление: ок. 150-180 бар.

Для шпатлевочных масс необходимо использовать специальные безвоздушные пистолеты с высокой пропускающей способностью, рекомендуемые производителем.

Чтобы достичь оптимального нанесения с помощью безвоздушного пистолета, температура материала при нанесении должна быть мин. +10 °C.

Структура покрытия

Нанесение дальнейших покрытий:

Перед нанесением краски для внутренних работ Sylitol Bio-Innenfarbe требуется грунтование материалом Caparol-Haftgrund.

Покрытия, выровненные с помощью шпатлевок Caparol-Akkordspachtel, после высыхания без грунтования могут покрываться любыми подходящими дисперсионными и латексными красками Caparol, а также акриловыми лаками Capacryl.

Перед дальнейшим нанесением пластичных масс или настенных покрытий из стеклоткани, а также текстильных обоев требуется грунтование продуктом Caparol-Haftgrund, перед нанесением штукатурок на основе синтетических смол – Putzgrund 610.

Расход

- Тип fein (мелкий): ок. 1800 г/м² на 1 мм толщины слоя
- Тип mittel (средний): ок. 1800 г/м² на 1 мм толщины слоя

Условия применения

Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке:

+ 5 °C для подложки и окружающей среды

Сушка/время сушки

В зависимости от влажности, температуры и толщины слоя ок. 12-48 часов.

Чистка инструментов

водой

Замечание

Шпатлевка не предназначена для влажных помещений.

Для достижения особо гладких поверхностей необходимо использовать материал Caparol-Akkordspachtel fein.

За счет использования натуральных наполнителей возможны небольшие различия в цветовом тоне.

Если материал наносится методом крапления на поверхности, которые не будут покрываться краской, мы рекомендуем использовать материал из одной партии при шпатлевании и краплении.

При нанесении материала методом крапления на стены поверхность следует покрыть дисперсионными красками Caparol. Это поможет достичь более высокой устойчивости, необходимой для настенных поверхностей.

При обработке шпатлевочных масс с содержанием гипса из-за длительного воздействия влаги может произойти набухание, образование пузырей и отслаивание. Поэтому необходимо обеспечить быстрое высыхание поверхности за счет достаточного проветривания и температуры. См. инструкцию №2 «Шпатлевание гипсовых плит» профессионального объединения гипсовой промышленности.