



# Шпатлевка белая гипсовая «Старт-финиш «Тайфун Мастер» №30

Гипсовые

- Для внутренних работ
- Высокая пластичность
- Легко шлифуется
- Высокая прочность
- Высокая адгезия



Для внутренних работ



Наносится  
металлической теркой



Удобный в  
использовании



Толщина слоя 0,2-3 мм

## Область применения

Состав применяется для окончательного выравнивания поверхностей стен и потолков внутри помещений с нормальным влажностным режимом эксплуатации под окончательную отделку. Может применяться для выравнивания неровностей и выбоин, сколов на поверхности и для заполнения стыков и швов гипсокартонных (ГКЛ) и гипсоволокнистых (ГВЛ) плит. Виды основания: бетонные поверхности, цементно-известковые, цементные и гипсовые штукатурки, гипсовые плиты, гипсоволокнистые и гипсокартонные листы.

## Виды основания:

Бетонные поверхности, цементно-известковые, цементные и гипсовые штукатурки, гипсовые плиты, гипсоволокнистые и гипсокартонные листы.

## Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ЗНАЧЕНИЕ
Температура применения, °С	от +5 до +25
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +70
Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	850
Средняя плотность раствора, кг/м <sup>3</sup>	1150
Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)	0,43-0,5л/1кг; 6,5-7,5л/15кг
Время использования раствора, мин	60
Расход на 1 мм толщины слоя, кг/м <sup>2</sup>	1,0 - 1,2
Толщина одного слоя, мм	0,2 - 3,0
Окрашивание (не ранее), сут.	7
Коэффициент паропроницаемости, мг/м <sup>2</sup> ·ч·Па	0,03
Шлифование, час	4
Дальнейшая отделка, час	24
Удобноносимость	Легко наносится, не свертывается, не тянется за инструментом