КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ МАЙ

Краткая аннотация	
Фасовка - *ведро ПЭТ - 2,5 кг* - *ведро ПЭТ — 6,0 кг* - *ведро ПЭТ — 13 кг* - *ведро ПЭТ — 28 кг* - *ведро ПЭТ — 45 кг*	Нормативная документация: ТУ 2316-002-49417770-2006
Назначение *Интерьерная влагостойкая краска для внутренних работ во влажных помещениях образует белое матовое покрытие, легко наносится ровным слоем, быстро высыхает, не отслаивается, не мелит. Для окрашивания гипсокартонных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, ДСП, ДВП, а также для ремонтной окраски прочно держащихся водно-дисперсионных покрытий. Рекомендуется для окраски стен и потолков внутри сухих и влажных помещениий (кухни, ванные комнаты)*	Пригодные подложки: *минеральные поверхности, бетон, кирпич, ДВП, ДСП*
Применение *Новые поверхности очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность необходимо удалить старое отслаивающееся покрытие. Меловую побелку смыть. Неровности выровнять шпатлевкой (рекомендуем: ТМ «Ярославские краски»), поверхность зашлифовать и очистить от остатков абразива. Неокрашенные и зашпатлёванные поверхности обработать грунтовкой для укрепления поверхности, выравнивания*	Расход: *краски на однослойное покрытие – в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения – 1 кг до 7 м^2.*

впитывающей способности основания, а так же для уменьшения расхода краски. Материал готов к применению. Перед применением краску тщательно перемешать. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя. Во избежание стыков большие площади окрашивать за один проход (от угла до угла) продуктом одной партии. Второй слой наносить не раньше, чем через 8 часов. Рекомендуемая температура для окраски (20±2)^{0}С, относительная влажность воздуха (65±5)%. При понижении температуры и повышении влажности время высыхания увеличивается. Минимальная температура нанесения составляет +7^{0}С, максимальная влажность воздуха — 80%.	
Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации.	
Гарантии производителя: Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.	

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид пленки	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной однородной поверхностью.
Цвет покрытий	Белый. Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета.
Динамическая вязкость (100rpm) 6 ротор при температуре (20±2)°С, мПа, с	4000-6000
Массовая доля нелетучих веществ, %	55-65
Степень дисперсности, мкм, не более	40
Укрывистость высушенного покрытия, г/м^2, не более	200
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1
pH	7.5-9.5
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее -0,5% раствора моющего средства при температуре (38±2)°С, мин	12 15

Дополнительная информация

Меры предосторожности *Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Беречь от детей. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасна.*	
Транспортировка и хранение *Краску хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от 0^{0}С до +30^{0}С. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ» - допускается транспортировка и хранение при температуре до -30^{0}С не более одного месяца или до пяти циклов замораживания-оттаивания. Краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.*	Состав: *вода, акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.*
Производитель АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81 e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru	