

**№ по кат. 767**  
**Sopro Rapidur® B5**  
**SchnellEstrichBinder**  
**Быстротвердеющее средство для стяжек**

Обогащенная искусственными добавками сухая смесь для производства (после смешивания с заполнителем и водой) быстротвердеющих очень прочных и быстродозревающих цементных стяжек.

- Готовая спустя 5 дней дозревания
- Для быстрого производства стяжек
- Пригодна для полов с подогревом
- Удобнообрабатываемая, можно наносить насосом
- Применяется в интерьерах и снаружи

Свидетельства и экспертизы	Техническое разрешение ИТВ АТ-15-5370/2002
область применения	Для производства быстродозревающих цементных стяжек. Для стяжек с подогревом, вяжущих стяжек, плавающих стяжек и стяжек на изолирующем слое.
пропорции смешивания	25 кг Sopro Rapidur® B1 + 125-150 кг песка для стяжек 0/8мм (20-25 лопат) + 6-10 л. воды (зависит от влажности песка и консистенции раствора)
время пригодности к употреблению	ок. 2 ч.
возможность вхождения	спустя ок. 6-10 ч.
возможность нагрузки	спустя 5 дней
временные параметры	указанные параметры имеют применение при нормальной температуре около 23°C и влажности воздуха на уровне 50%, более высокие параметры сокращают, а более низкие удлиняют временные режимы
температура применения	от +5°C до +30°C (основание, воздух, материал)
расход	ок. 2,8 кг/м <sup>2</sup> и 1 см толщины слоя, ок.11,2 кг/м <sup>2</sup> при толщине 4 см
складирование	на поддонах в сухом помещении,
упаковка	мешок 25 кг,

свойства	Специальное вяжущее средство легкое в обработке, выравниванию и разглаживанию. С заполнителем смешивается на стройке, быстро твердеет, пригодное к нанесению насосом.
подготовка основания	Основание должно быть крепкое, без трещин, с впитывающей способностью, свободное от пыли и других веществ понижающих его адгезивность. В случае когда делаем стяжку связанную с основанием, основание надо шлифовать механическим способом для получения шероховатой поверхности, очистить от пыли и покрыть препаратом Sopro HE 449. Свежую стяжку наносить на основание методом «свежее на свежее», т.е. на свежий слой эмульсии. Следует соблюдать общепринятые нормы и рекомендации и строительные правила.
рекомендации в случае полов с подогревом	При полах с подогревом продукт годится для максимальной температуры питания 65°C. Перед нанесением облицовки полы с подогревом должны пройти пробный цикл подогрева и охлаждения. Пробный подогрев может наступить не раньше чем в три дня от нанесения стяжки. Подогрев начать с температуры 25°C, которая должна быть удержана в течение 3 дней. Затем можно включить максимальную температуру питания и удерживать ее в течение 4 дней после этого температуру уменьшить до температуры нанесения (температура стяжки < 15°C)
способ применения	Для размешивания раствора годятся все общедоступные смесители для стяжек и устройства для нанесения. Мешок (25 кг) Sopro Rapidur® B5 размешать с 125-150 кг песка для стяжек (0/8мм) и 6-10 л. воды до получения мягкой, пластичной консистенции (не слишком жидкой). Не добавлять цемент ни другие добавки. Смешивание, выливание и разглаживание должно наступать в краткое время. Выливать на такие площади, чтобы успеть обработать поверхность стяжки в течение 2 ч. В перерывах работы старательно очищать смеситель, насос и шланг.
укладка облицовки	На стяжку сделанную с помощью Sopro Rapidur® B5 облицовку можно укладывать когда содержание влаги ≤ 2,0% по весу. Для укладки плитки, мозаики, натурального камня применять все соответствующие клеевые растворы из ассортимента Sopro. В случае необходимости быстрой эксплуатации пола применять быстротвердеющие растворы Sopro. Для выравнивания можно применять Sopro NSM

	<p>550. Плотные напольные покрытия паркет, PCV, линолеум можно укладывать не раньше чем спустя 5 дней после получения влажности на уровне <math>\leq 2,0\%</math> по весу.</p>
Указания по безопасности	<p>Xi –раздражающий содержит цемент, вступает в щёлочную реакцию с влагой/водой. Указания на опасность: R 38 раздражающе воздействует на кожу R 41 раздражающе воздействует на глаза R 43 может вызывать аллергию Рекомендации по безопасности: S 2 беречь от детей S 22 не вдыхать пыль S 24 избегать контакта с кожей S 26 в случае загрязнения глаз – промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом S 36 одевать защитную одежду S 37 Использовать рабочие перчатки</p>

Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.