


## **БЫСТРОЭМАЛЬ** **акриловая** **шелковисто-** **матовая**



- » для любых поверхностей:  
по дереву, металлу, бетону,  
старым лакокрасочным  
покрытиям, по обоям
- » без запаха
- » сохнет один час
- » атмосферо- и светостойкая
- » защита от синевы, плесени,  
грибков (эффективная био-  
защита деревянных,  
минеральных поверхностей,  
гипсокартона)
- » защита от мгновенной  
коррозии (шляпки гвоздей  
не ржавеют)
- » моющаяся бытовыми  
средствами (I класс по DIN 13300  
устойчивости к мокрому  
истиранию/трению)

### **Краткая аннотация**

<p><b>Фасовка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ведро ПЭТ – 0,9 кг</li> <li>– Ведро ПЭТ – 2,7 кг</li> <li>– Ведро ПЭТ - 5,4 кг (только для супербелой)</li> </ul>	<p><b>Технические условия:</b> ТУ 2316-005-49417770-2008</p>
<p><b>Назначение</b></p> <p>Для внутренних и наружных работ во всех типах зданий и сооружений (кат. А-В). Может применяться в качестве высококачественной фасадной или интерьерной краски в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой и влажностью. Рекомендована для окраски в лечебно-профилактических и детских учреждениях.</p>	<p><b>Срок эксплуатации покрытия – 5 лет</b></p>

<p><b>Поверхности новые и ранее окрашенные:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• деревянные, ДВП, ДСП (окна, двери, мебель)</li> <li>• бетонные, кирпичные, оштукатуренные и др. минеральные поверхности, в т.ч. цоколи зданий</li> <li>• гипсокартон</li> <li>• загрунтованные и незагрунтованные металлические поверхности</li> <li>• поверхности ранее окрашенные алкидными и «водными» красками и эмалями</li> <li>• идеальна для обоев</li> </ul>	<p><b>Расход на однослойное покрытие</b> 1 кг на 10 м<sup>2</sup> в зависимости от расцветки, рельефа, впитывающей способности поверхности и метода нанесения.</p>
<p><b>Применение</b> Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Рекомендуется предварительное грунтование поверхностей: металлических — быстрогрунтом ЯК, минеральных и гипсокартонных — грунтовками укрепляющей или глубокопроникающей ЯК (после грунтования на поверхности не должно быть блестящей пленки), деревянных — быстроэмалью, разбавленной на 5-10% водой. Ранее окрашенные глянцевые поверхности зашкурить до матового состояния. Эмаль готова к применению после перемешивания, при необходимости — развести водой не более 5% от объема. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +7°C и влажности не более 80%</p>	<p><b>Высыхание при температуре (20±2)°C:</b> каждого слоя краски – 1 час.  Второй слой наносить через 1-2 часа.  Полное высыхание — 24 часа  До стойкости к мытью — 14 дней</p>
<p><b>Колеровка ПРОСТАЯ:</b> просто смешение обычных цветных Быстроэмалей - ПОЛНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ, без расслоения, без разводов и ограничений по добавляемому количеству. <b>Результат — высокое качество покрытия без проблем!</b>  <b>Удобная фасовка 5,4 кг!</b> Цвет (1 : 6) легко получить без дополнительных затрат на емкость для смешивания: в ведро 5,4 кг белой Быстроэмали акриловой просто добавьте 0,9 кг цветной Быстроэмали акриловой нужного цвета, все тщательно перемешайте до однородного оттенка.</p>	<p><b>Колеровка БЫСТРОЭМАЛЬ</b> супербелая колеруется цветными БЫСТРОЭМАЛЯМИ (см. карту разбела на крышке), а также универсальными колеровочными пастами Ярославские краски (не более 5%)</p>
<p><b>Разрешительная документация:</b> 1. Свидетельство о государственной регистрации</p>	
<b>Техническая информация</b>	
<p><b>Наименование показателя</b></p>	<p><b>Значение</b></p>
<p><i>Цвет</i></p>	<p>Белый, зеленый, голубой, желтый, сиреневый, шоколадный, черный</p>
<p><i>Внешний вид пленки</i></p>	<p>После высыхания пленка ровная шелковистоматовая</p>
<p><i>Динамическая вязкость , мПа*с(100 rpm)</i></p>	<p>1600-4000</p>
<p><i>Массовая доля нелетучих веществ, %</i></p>	<p>40-50</p>
<p><i>Степень перетира, мкм, не более</i></p>	<p>40</p>

Укрывистость высушенного покрытия, г/м <sup>2</sup> , не более	160 200 (для желтой)
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1
Эластичность пленки при изгибе, мм не более	1
Твердость пленки по ТМЛ (А), отн. ед, не менее	0,15
Адгезия, баллы, не более	2
Прочность пленки при ударе (по У-1), см, не менее	40
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей:	
- воды при Т (20±2)°С, ч, не менее	12
- 0,5%-ного моющего средства при Т (38±2)°С, мин, не менее	15
- 3 %-ного водного р-ра NaCl при Т (20±2)°С, ч, не менее	12
Морозостойкость, циклы, не менее	5
<b>Дополнительная информация</b>	
<b>Меры предосторожности</b> Работать в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Беречь от детей. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. <b>Пожаровзрывобезопасна</b>	<b>Гарантийный срок</b> 36 месяца с даты изготовления
<b>Транспортировка и хранение</b> в герметично закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°С не более одного месяца или до пяти циклов замораживания - оттаивания. После оттаивания при комнатной температуре эмаль сохраняет первоначальные свойства.	<b>Состав</b> акриловая дисперсия, пигменты, микронизированный мрамор, целевые, фунгицидные добавки, вода.
<b>Произведено по рецептуре и под контролем качества:</b> ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: <a href="mailto:kraski@yarkraski.ru">kraski@yarkraski.ru</a> , <a href="http://yarkraski.ru">yarkraski.ru</a>	