## Teknos Peruskyllaste - Бесцветная пропиткаантисептик для новой древесины, для наружных работ, 10л, Финляндия



## Описание

**Teknos Peruskyllaste** - бесцветная пропитка для дерева, произведена в Финляндии и используется для начальной обработки новой древесины. Это защитный антисептик для древесины на основе растворителя. ПЕРУСКЮЛЛЯСТЕ впитывается глубоко в древесину, не образуя пленку и обеспечивает эффективную защиту древесины от синевы и гниения перед дальнейшей окраской колерованным антисептиком или фасадными красками. Peruskyllaste обеспечивает длительную защиту структуры древесины за счет содержания веществ против образования плесени, синевы и гниения. Для последующей защиты древесины от выцветания необходимо использовать колерованный антисептик, например - WOODEX EKO или WOODEX CLASSIC.

## Характеристики пропитки Teknos Peruskyllaste:

- Расход: Распиленная доска: 3 6 м<sup>2</sup>/л Строганная доска: 6 8 м<sup>2</sup>/л На укрывистость влияют, в частности, качество и влажность древесины.
- Плотность: прим. 0,8 г/мл
- Время высыхания, +23°C / 50 % RH: Не образует пленку, так что поверхность ощущается сухой сразу после впитывания древесины. Покрытие слоем краски или лака можно выполнять на следующий день.
- Очистка инструментов: ТЕКНОСОЛВ 1621

## Применение и нанесение бесцветной пропитки для дерева Teknos:

**Обработка:** ПЕРУСКЮЛЛЯСТЕ наносится на чистую сухую поверхность кистью, малярной щеткой, распылителем или окунанием на 15 мин - 12 часов. Окунание на несколько часов эффективно создает наилучшую способность противостоять гниению. Торцы и прочие пористые места необходимо обработать несколько раз. Состав, который не впитался, следует протирать через 1- 2 часа после обработки.

**Условия обработки:** Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания температура воздуха, поверхности и состава для пропитки должны быть выше 0°С, и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Упаковка: 10л. Расход: от 3-х до 8-и м2/литр в зависимости от древесины.