

Śnieżka Extra Fasadowa

АКРИЛОВА ЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА ДЛЯ ФАСАДІВ І ЗОВНІШНІХ СТІН



ПОВНИЙ І ДОВГОТРИВАЛИЙ ЗАХИСТ ВІД МІНЛИВИХ АТМОСФЕРНИХ ФАКТОРІВ

СТІЙКА ДО СТИРАННЯ

ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ

СТІЙКІ ТА ЯСКРАВІ КОЛЬОРИ

ВИНЯТКОВО ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ

ДОЗВОЛЯЄ СТІНАМ "ДИХАТИ"



ОПИС ВИРОБУ

Śnieżka Extra Fasadowa – це фарба, формула якої розроблена на технології Complete Weather Protection, що базується на гібридній системі з двох смол, завдяки чому забезпечується цілковитий захист від дощу, коливань температури чи впливу УФ-променів. Пігменти і висококласні наповнювачі, що містяться у фарбі, гарантують стійкий та яскравий колір, а також забезпечують чудову покривну здатність. Створює матові покриття, які повною мірою дозволяють стінам «дихати».



ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначена для захисного й декоративного фарбування фасадів будинків і стін усередині приміщень. Для цементних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, дерев'яних і деревопохідних основ.

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

ГОТОВІ КОЛЬОРИ



ГОТОВІ КОЛЬОРИ З МОЖЛИВІСТЮ РОЗБЛАВЛЕННЯ БІЛОЮ ФАРБОЮ



РОЗХІД

до 9 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від основи



КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

2



КОЛІР

31 колір



УПАКОВКА

1 л; 3 л; 5 л; 10 л



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

48 місяців від дати виготовлення



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ГЛЯНЕЦЬ	В'ЯЗКІСТЬ, віскозиметр Брукфільда, 20°C, мінімум	СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ		ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за температури 20±2°C і відносної вологості повітря 55±5%, ступінь 5, найбільше	ЛОС Граничний вміст ЛОС: (кат. A/c/FW): 40 г/л (2010), виріб містить максимум 40 г/л.
матовий	[mPas]	за стандартом PN-C 81913:1998, кількість рухів щіткою, мінімум	за стандартом PN-EN ISO 11998:2002	[год.]	
	4000	2000	тип 1	3	

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ● Міцність фарбового покриття, особливо назовні приміщень, значною мірою залежить від ретельної підготовки основи. ● Поверхня, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру, залежно від виду основи відповідно витриманою (цементні, цементно-вапняні штукатурки – 4 тижні, гіпсові штукатурки – 2 тижні). ● Покриття клейових, вапняних фарб, погано прилегли до основи шари старої фарби – усунути. ● Плями від підтікань води, нікотину, олії – зафарбувати фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ. ● Місця, вражені грибок, після усунення причин його виникнення – захистити протигрибковим засобом Śnieżka ПУМА. ● Нерівності і виїмки основи назовні рекомендовано вирівняти шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FD12 ФАСАД, нерівності і виїмки всередині приміщень вирівняти шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ, ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, у разі значних нерівностей – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати ґрунтувальною емульсією Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. ● На основи з високою поглинальною здатністю, пористі, крихкі та такі, що осипаються (тобто залишають сліди пилу після протирання долонею) нанести ПОЛІМЕРНУ ҐРУНТОВКУ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ®. Правильно ґрунтована основа має бути матовою. ● Ретельна під-

готовка основи гарантує отримання найкращого кінцевого результату. **ПІДГОТОВКА ВИРОБУ** ● Фарбу перед нанесенням ретельно перемішати. ● У разі кількох упаковок фарби одного й того ж кольору, але з різних виробничих партій – перемішати в більшій загальній ємності. ● Білу й кольорову фарбу можна вільно змішувати одну з одною. ● Для першого фарбування нових, не ґрунтованих основ рекомендовано розбавити фарбу, залежно від поглинальної здатності основи, додаючи до 20% води. ● Для фарбування старих покриттів емульсійних фарб із хорошою адгезією фарбу не розбавляти або розбавити, додаючи лише 3-5% води. ● УВАГА: Фарбу одного й того ж кольору з різних виробничих партій перелити в більшу ємність і ретельно перемішати. **НАНЕСЕННЯ** ● Малярні роботи проводити за хороших погодних умов (відсутність туману, дощу, снігу). ● Наносити ретельно й рівномірно однакову кількість фарби на одиницю поверхні стіни або стелі. ● Кінцевий результат слід оцінювати після повного висихання 2-го шару фарби. ● Малярні роботи виконувати за температури основи й навколишнього середовища від +5°C до +25°C. Після закінчення малярних робіт інструменти вимити водою. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				
	в'язкість фарби	додавання розчинника	діаметр форсунки пістолета	тиск розпилення	рекомендована кількість шарів
Пензель, валик, маклавиця	торговий вигляд	-	-	-	2
Пневматичне розпилення	не стосується				
Гідродинамічне розпилення*	торговий вигляд	-	0,43 ÷ 0,66	20 ÷ 21	2

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO

СТАНДАРТИ І СЕРТИФІКАТИ

● PN-C-81913:1998 ● PN-C-81914:2002 Тип I – фарба стійка до вологого протирання