



Наименование:	Эмаль акриловая для пола «Профи» полуматовая ВД-АК-1179
Состав:	
Описание товара:	
Блеск покрытия по ФБ-5, %:	Не менее 20.
Класс истирания (DIN EN13300):	Класс 1 (<5 мкм при 200 циклах истирания)
Колеровка:	Выпускается нескольких цветов: бежевая, жёлто-коричневая, коричневая, золотистая охра.
Потеря толщины пленки при влажном истирании, мкм:	<5
Свойства и особенности:	Представляет собой вязкую, маслянистую на ощупь жидкость, практически без запаха. После высыхания образует гладкую, полуматовую, устойчивую к истиранию поверхность. Отличительной особенностью покрытия является водостойкость и устойчивость к истиранию. Выпускается нескольких цветов: супербелая база А, орех (жёлто-коричневая), светлый орех, серая, венге. Допускается окраска террас, защищенных от прямого воздействия осадков.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
Расход:	100 г/м ² при одинарном нанесении.
Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение эмали с промежуточной сушкой 2 часа. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевую краску с предварительной зачисткой поверхности наждачной бумагой.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Время высыхания:	До отлипа – 2 часа, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
Сухой остаток:	Не менее 40%.
Плотность:	1,15-1,25 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.



Не рекомендуется: Окраска поверхностей при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.

Технические условия: 2313-012-32998388-2010 изм. 1,2,3