

**Наименование:**

ЭМАЛЬ ПО ДЕРЕВУ и OSB

Состав:**Описание товара:**

Высококачественная специализированная эмаль на основе акрилового связующего для окраски новых и ранее окрашенных деревянных фасадов, окон и плит OSB (ориентировано-стружечных плит).

- содержание акриловой дисперсии обеспечивает прекрасную адгезию к дереву и поверхностям, ранее окрашенным алкидами, а также устойчивость к воздействию дезинфицирующих моющих средств;
- обладает высокой стойкостью к потере глянца и выцветанию;
- благодаря эластичной плёнке устойчива к растрескиванию;
- подтверждённая долговечность покрытия на фасадах;
- имеет хорошие грязеотталкивающие свойства;
- подчёркивает структуру древесины;
- долговечность на фасаде - 10 лет;
- образует "дышащее" покрытие;
- образует гидрофобную плёнку;
- защищает от влаги и плесени;
- с шелковистым блеском;
- экономичный расход;
- легко наносится;
- без запаха.

Применение и расход:

Эмаль наносится кистью, валиком или краскопультом. Расход эмали 80-100 г/м² при одинарном нанесении. Рекомендуется нанесение двух и более слоев эмали с промежуточной сушкой 2 часа. При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды.

Свойства и особенности:

Представляет собой белую, вязкую, маслянистую на ощупь жидкость. Образует гладкую поверхность с шелковистым блеском. Устойчива к истиранию и внешним воздействиям. Отличается высокой водостойкостью, оставляя поверхность «дышащей». Благодаря высокой эластичности и повышенной адгезии к древесине эмаль обеспечивает долговечное (до 10 лет) покрытие деревянного фасада. Возможна колеровка эмали высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ «VGT». Выпускается 8 базовых цветов.

Уход за покрытием:

Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.

Подготовка поверхности:

Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены, крепко держащиеся участки зашкурены, при необходимости обработаны грунтовкой по старой краске. Рекомендуется предварительная обработка антисептическим составом BIO Защита -дерево ТМ «VGT». При работе с деревянной мебелью для улучшения декоративных свойств финишного покрытия рекомендуется предварительная обработка шлиф-грунтом с последующей шлифовкой

поверхности.

Время высыхания: До отлипа – 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре(20±3)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.

Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. ЛКМ размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно размешивают дополучения однородной массы. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.

Технические условия: 2313-012-32998388-2010 с изм. 1,2,3