

## Штукатурка декоративная Барокко

Роскошная декоративная штукатурка с перламутровыми частицами различной величины, целлюлозным волокном и микрошариками. Благодаря своей структуре материал легко наносить, что позволяет создавать на поверхности изящную фактуру (до 1 мм) и скрывать мелкие неровности стен. Подходит для создания разнообразных эффектов (шёлка, металлизации и др.) в интерьерах различных стилей от роскошного «Барокко» до современного Hi-tech. Лёгкость и простота нанесения штукатурки дают возможность воплотить в жизнь самые необычные идеи.

- имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. минеральным поверхностям
- стойкая к мытью.



### Колеровка

Автоматическая колеровка по каталогу цветов или ручная высококонцентрированными колеровочными пастами VGT™.

### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой и сухой. Основание - абсолютно ровным, поэтому поверхность необходимо предварительно зашпатлевать финишной шпатлевкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения VGT™. Для снижения затрат, повышения технологичности нанесения и декоративных свойств покрытия рекомендуется окрасить основание матовой эмалью или краской VGT™ в цвет финишного покрытия.

### Способ нанесения

Нанесение штукатурки производят после полного высыхания грунтовочного слоя (через 24 часа). Материал наносить кельмой или шпателем с последующим текстурированием в один или два слоя.  
1-й способ нанесения: нанести материал ровным слоем на поверхность пластиковой кельмой, затем круговыми или прямолинейными мазками в противоположных направлениях сформировать рисунок с переливом двух тонов. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м².  
2-й способ нанесения: нанести материал ровным слоем на поверхность пластиковой кельмой и оставить до полного высыхания. 2-й слой нанести губкой или кельмой отдельными участками с последующим приглаживанием рисунка кельмой.  
Возможны и другие способы нанесения, которые зависят

от фантазии мастера. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.

### Расход

1-й способ нанесения 4-7 м² / кг  
2-й способ нанесения 3-4 м² / кг

### Время высыхания

При толщине слоя до 1 мм до отлипа - 3 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

### Хранение и транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

### Состав

Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, перламутровый пигмент, стеклошарики, наполнители.

### Плотность

1,22 г/см³.

### Разбавитель

Вода, не более 5%.

### Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

### Сложность нанесения

Легко  Сложно

