

Штукатурка декоративная Мираж

Декоративная полупрозрачная штукатурка с перламутровыми частицами и специальными стеклянными микрошариками (менее 100 мкм) позволяет создать на поверхности разнообразные «мягкие» фактурные композиции, добавляя к ним игру света и тени. Такое покрытие может украсить как классический, так и современный интерьер. Применяется для внутренних работ во всех типах зданий и сооружений (А-В). Оно обладает высокими эксплуатационными характеристиками: прочностью и водостойкостью.

- имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим минеральным поверхностям
- обладает прочностью и стойкостью к мытью
- серебристо-белая база.



Колеровка

Автоматическая колеровка по каталогу цветов или ручная высококонцентрированными колеровочными пастами VGT™.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой и сухой, основание - абсолютно ровным, поэтому поверхность необходимо предварительно зашпатлевать финишной шпатлевкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения VGT™. Для снижения затрат, повышения технологичности нанесения и декоративных свойств покрытия рекомендуется окрасить основание цветной краской или эмалью матовой в цвет финишного покрытия.

Способ нанесения

Материал наносить при помощи щетки или широкой кисти хаотичными или перекрещивающимися мазками. Затем красиво распределить наполнитель по поверхности, создавая разнообразные рисунки. Возможно создание фактуры с помощью шпателя. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м². Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.

Расход

150-200 г/м².

Время высыхания

До отлипа - 1 час, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Хранение и транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

Состав

Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель, перламутровый пигмент, стеклянные микрошарики

Плотность

1,20 г/см³.

Разбавитель

Вода, не более 5%.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Сложность нанесения

Легко Сложно

