



<b>Наименование:</b>	Декоративная Штукатурка Мокрый Шёлк LUX
<b>Состав:</b>	водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель, перламутровый пигмент.
<b>Описание товара:</b>	
<b>Меры предосторожности:</b>	при попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
<b>Свойства и особенности:</b>	штукатурка представляет собой пастообразную массу с перламутровыми частицами. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным и гипсокартонным поверхностям. Штукатурка обладает повышенной укрывистостью и стойкостью к мытью.
<b>Подготовка поверхности:</b>	поверхность должна быть чистой и сухой. Основание - абсолютно ровным, поэтому поверхность необходимо предварительно зашпатлевать финишной шпатлевкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ТМ «VGT». Для снижения затрат, повышения технологичности нанесения и декоративных свойств покрытия рекомендуется окрасить основание цветной краской в цвет финишного покрытия
<b>Расход:</b>	зависит от толщины наносимого слоя и техники нанесения и варьируется от 150 до 200 г/м <sup>2</sup> .
<b>Способ нанесения:</b>	1 слой - заколерованный материал равномерно нанести на поверхность пластиковой кельмой легкими приглаживающими движениями, таким образом, чтобы не было видно стыков. 2 слой - после высыхания первого слоя (примерно через 30 мин.) пластиковой кельмой или шпателем нанести мазки в противоположных направлениях для создания переливов двух тонов. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м <sup>2</sup> . Во избежание появления видимых стыков не желательно оставлять прямолинейные границы между участками. Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера.
<b>Время высыхания:</b>	до отлипа — 2-3 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%. Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
<b>Хранение:</b>	в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Не замораживать. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.