



Наименование:	Краска для наружных работ моющаяся «Супербелая» ВД-АК-1180
Состав:	Водная дисперсия полимера, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Колеровка:	Краска интерьерная моющаяся супербелая может колероваться колеровочными красками ТМ «VGT»; База А и База С - колеровочными пастами в пастельные и насыщенные тона соответственно с помощью автоматических колеровочных машин или вручную. Во избежание отмарывания и снижения прочностных свойств добавлять не более 15% колеровочной пасты.
Свойства и особенности:	Краска представляет собой белую (база С - прозрачную), вязкую, маслянистую на ощупь жидкость. Сухой остаток: супербелая краска и База А - не менее 55%; База С - не менее 50%. После высыхания образует ровную матовую поверхность с белизной 92%. Краска обладает хорошей укрывистостью, влагостойкостью и светостойкостью (не желтеет в процессе эксплуатации), образует «дышащее» покрытие. Имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям. Допускается влажная уборка с помощью мягкой поролоновой губки.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Белизна:	Не менее 92%
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности.
Расход:	140-160 г/м ² при одинарном нанесении. Расход краски, колеруемой на Базе С может увеличиться до 20% в зависимости от выбранного цвета.
Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевою краску с предварительным грунтованием поверхности грунтовкой по старой краске нашей фирмы. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±3)°C и влажности 60%
Сухой остаток:	Не менее 55%.
Плотность:	1,5 г/см ³

Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	окраска поверхности при температуре ниже +7°C.
Технические условия:	2316-004-32998388-2011 с изм. 1,2,3