



**Наименование:** Эмаль универсальная глянцевая ВД-АК-1179

**Состав:**

**Описание товара:** Для наружных и внутренних работ по всем видам поверхностей, а так же для окраски обоев. Рекомендуется для использования в жилищном и гражданском строительстве, в том числе для окраски помещений в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

**Выпускается в двух базах:**

- **База А** - как самостоятельное покрытие и для колеровки в пастельные тона;
- **База С** - для колеровки в яркие, насыщенные тона. Без колеровки не применять!

**Преимущества:**

- допускается окраска цокольных этажей, крыш с минеральным покрытием и металлических;
- может применяться как высококачественная интерьерная или фасадная краска;
- обладает высокой прочностью, водо- и атмосферостойкостью;
- допускается влажная уборка с использованием СМС;
- светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации);
- образует гладкую, глянцевую поверхность;
- широкая цветовая гамма;
- устойчива к истиранию.

**Блеск покрытия по ФБ-5, %:** Не менее 50.

**Класс истирания (DIN EN13300):** Класс 1 (<5 мкм при 200 циклах истирания)

**Колеровка:** Может колероваться высококонцентрированными колеровочными пастами нашей фирмы.

**Потеря толщины плёнки при влажном истирании, мкм:** <5

**Свойства и особенности:** Эмаль представляет собой вязкую, маслянистую на ощупь жидкость. После высыхания образует гладкую, глянцевую, устойчивую к мытью СМС поверхность. Обладает высокой прочностью, водо- и атмосферостойкостью. Светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации). Может применяться как высококачественная фасадная и интерьерная краска по минеральным, деревянным и загрунтованным металлическим поверхностям, а также для окрашивания обоев. Допускается окраска цокольных этажей, крыш с минеральным покрытием и металлических.

<b>Уход за покрытием:</b>	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Рекомендуется предварительное грунтование минеральных поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, металлических – грунтовкой по металлу ВД-АК-0301 нашей фирмы.
<b>Расход:</b>	100 г/м <sup>2</sup> при одинарном нанесении.
<b>Способ нанесения:</b>	Наносится кистью, валиком или краскораспылителем или валиком в два слоя
<b>Разбавитель:</b>	Вода, не более 5%.
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 25%.
<b>Плотность:</b>	1,2-1,4 г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0° С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Не рекомендуется:</b>	Окраска поверхностей при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
<b>Технические условия:</b>	2313-012-32998388-2010 с изм. 1,2,3